



WENFEX SUPER

Universeel afbijtmiddel voor vrijwel elke verf en lijmsort op basis van alkydhars, lijnolie of acrylaat.

Wenfex Super werkt op vrijwel alle soorten verven op basis van alkydhars, alkydemulsie en vernissen en kan worden toegepast op houten, metalen en mineralen ondergronden zonder deze ondergronden zelf aan te tasten. Tevens goed inzetbaar als graffiti oplosser/reiniger voor het reinigen van anti-graffiti coatings

- Verwijdert zowel alkyd- als acryl verven
- Ook geschikt als graffiti reiniger
- Weekt de oude verflagen op
- Werkt al na ca. 20 minuten tot ca. 4 uur bij dikke oudere verflagen.
- Binnen en buiten toepasbaar.

EIGENSCHAPPEN

BASIS

Combinatie van oplosmiddelen

DICHTHEID 20 °C

ca. 0,95 kg/dm³

VASTESTOFGEHALTE

ca. 2 vol %

GLANSGRAAD

n.v.t.

KLEUREN

Kleurloos, uiterlijk troebel

LAAGDIKTE

Voor een optimale werking vol opzetten

PRODUCTGEGEVENS

HOUDBAARHEID

In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

VERPAKKINGEN

In busen van 0,5 liter, 1 liter en 2,5 liter.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Zie etiket en productveiligheidsblad

VERWERKING

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Tijdens de verwerking dienen de ondergrond- en omgevingstemperatuur boven de 5 °C en de relatieve luchtvochtigheid beneden de 85% te zijn.

VERWERKING

Kwast / roller

Verwerkbaar met ieder type kwast of -roller die geschikt is voor het verwerken van oplosmiddelhoudende verven.

DROOGTIJD

De afbijtlaag blijft actief werkzaam als deze "nat" is.

Bij hoge temperaturen en/of een sterke luchtverplaatsing bestaat de mogelijkheid dat de aangebrachte laag eerder droogt.

NB: De laag nat maken met water of een nieuwe laag aanbrengen over de droge afbijtlaag geeft geen verbetering van de werking van het product.

REINIGING GEREEDSCHAPPEN

Direct na gebruik reinigen met thinner.

Reinigingsmiddel opvangen en residu op de juiste wijze afvoeren.

SYSTEEMINFORMATIE

Losse delen, vuil en dergelijke zoveel mogelijk verwijderen.

Gehele ondergrond insmeren met een dikke, gelijkmatige laag met behulp van een slappe kwast.

De aangebrachte laag voldoende laten inwerken.

Na inwerking de opgeweekte verflaag verwijderen door middel van schrapen met een verfschraper of steken met een plamuurmes. Hierbij beschadiging van de ondergrond zoveel mogelijk voorkomen.

Bij dikke verflagen kan het noodzakelijk zijn de behandeling nogmaals te herhalen.

Na behandeling met afbijt, de gehele ondergrond reinigen met een goede verfreiniger, bij voorkeur PK CLEANER.

Na het reinigen de ondergrond naspoelen met (lauw)water om de PK CLEANER inclusief de afbijtresten van de ondergrond te verwijderen.

ALGEMENE INFORMATIE

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Nelf Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de ondergrond en kunnen derhalve afwijken. De (buiten)duurzaamheid en kleurbehoud zijn afhankelijk van verschillende factoren waaronder ondergrond conditie, (klimatologische) omstandigheden tijdens applicatie, specifieke situering en de specifieke belasting die het systeem ondergaat. De (voor)behandeling en afwerking dienen volgens voorschrift te zijn uitgevoerd waarbij de draagkracht van de ondergrond, hechting en voorgeschreven laagdiktes dienen te zijn gewaarborgd. Buitenproportionele belasting en/of molest en schade door bouwkundige- en constructie gebreken (waaronder bijv. een onvoldoende draagkrachtige ondergrond, inwatering (door grondwater etc.), schade door overmatige dampdruk, osmose e.d.) zijn uitgesloten van iedere vorm van garantie. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergronden, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het product kunnen de kwaliteit, duurzaamheid en esthetica nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade. Bij twijfel (m.b.t. verbruik, esthetica en hechting etc.) dienen er te allen tijde ter goedkeuring voorafgaand proeven te worden uitgevoerd.

Nelf Lakfabrieken B.V., Nieuweweg 5, 9073 GN Marrum, Tel: +31(0)518-418000

 **NELF**
KOOPMANS