



FOOD & PROTECTIVE COATINGS



ANTISLIPPARELS

Numéro TM : 724 | Date de révision : 14-02-2025

Les billes antidérapantes Nylo Antislipparels augmentent la résistance au glissement dans les revêtements de sol à mono et bi-composants.

Les Nylo Antislipparels Fijn/Grof confèrent à la surface de tous les types de revêtements de sol transparents ou opaques une bonne résistance au glissement. Cela réduit considérablement le risque de glissade dans les escaliers (en bois ou en béton), les sols d'entrepôts ou de magasins, les sols de balcons et de galeries. Grâce à son aspect transparent, elles peuvent être utilisées dans les systèmes transparents et opaques, mais ne sont pas totalement invisibles en raison de leur structure granulaire. Applicable dans tous les revêtements de sol à 1 ou 2 composants, hydro-solubles, sans solvant ou contenant des solvants, ainsi que dans les vernis (de sol) transparents. Plus facile à nettoyer que les antidérapants à base de sable (de quartz) grâce à leur structure en granules ronds.

- Se mélange dans le revêtement
- Rondes
- Conviennent aux piscines
- Pas de structure de grain tranchante
- Meilleure nettoyabilité

CARACTÉRISTIQUES

CONSOMMATION

Ajouter environ 100 grammes par litre de produit

DURÉE DE CONSERVATION

Peut être conservé au sec pendant au moins 12 mois.

DONNÉES DU PRODUIT

EMBALLAGE

Pot de 500 grammes

TAILLE DES GRAINS.

NYLO ANTISLIPPARELS FIJN - 70-110 micromètres

NYLO ANTISLIPPARELS GROF - 180-300 micromètres

DONNÉES DE TRAITEMENT

PRÉ-TRAITEMENT (SYSTÈMES DE PEINTURE ANTIDÉRAPANTES)

Nettoyer soigneusement le support avec PK CLEANER. Rincer à l'eau claire.

Les supports doivent être propres, secs, exempts de graisse et porteurs. En cas de doute sur l'adhérence, il faut toujours procéder à des tests.

En fonction du support (non traité), appliquer au préalable une couche de fond appropriée.

MÉLANGE

Ajouter la quantité prescrite de NYLO ANTISLIPPARELS FIJN/GROF à la peinture, en remuant bien.

Lors de l'application d'un revêtement à deux composants, il faut toujours bien mélanger les deux composants mécaniquement, puis ajouter les billes antidérapantes NYLO ANTISLIPPARELS FIJN/GROF en dernier lieu et mélanger à nouveau soigneusement.

Pendant l'application, remuer régulièrement pour éviter que les NYLO ANTISLIPPARELS FIJN/GROF ne se déposent au fond du mélange.

NB : si NYLO ANTISLIPPARELS FIJN/GROF n'est pas suffisamment remué avant et pendant le traitement, des différences de résistance au glissement et d'apparence se produiront et la surface de la couche de revêtement deviendra plus glissante.

Respecter les temps de séchage du revêtement/vernis appliqué.

Lorsque vous traitez plusieurs surfaces de revêtement ou vernis distincts, ajoutez toujours les quantités exactes de billes antidérapantes dans chaque mélange. Des écarts dans les quantités ajoutées donneront un aspect hétéroclite, en particulier sur les grandes surfaces.

FINITION

Les billes antidérapantes Nylo doivent être suffisamment noyées dans la couche de revêtement. Le point de départ est d'au moins 1/3 de la granulométrie appliquée.

Pour une couche de finition d'environ 50 micromètres (par exemple Nylo Topcoat PU/WV ou Nylo Poolfinish), appliquer NYLO ANTISLIPPARELS FIJN

Pour des charges mécaniques plus élevées, appliquer les NYLO ANTISLIPPARELS GROF dans l'avant-dernière couche avec une couche de finition supplémentaire sans les billes antidérapantes

Pour les systèmes High Build, le choix entre fines et grosses se fait en fonction de l'épaisseur de couche prescrite, en partant du principe que la granulométrie de la surface doit être suffisamment antidérapante.

NOTES :

Pour augmenter la résistance au glissement des laques pour sols et parquets hydrosolubles dans les salles de séjour ou les chambres à coucher, les escaliers en bois dur, etc., appliquer Nylo Aqua Antislippasta Fijn. Voir aussi la fiche produit Nylo : 723 fr Nylo Aqua Antislippasta fijn

NOTES**EFFET ANTIDÉRAPANT**

L'antidérapance obtenue dépend du type de surface traitée. Le meilleur résultat sera obtenu sur un sol plat.

L'application de billes antidérapantes ou de sable de quartz comme support antidérapant affectera négativement la nettoyabilité de la couche de revêtement. Pour un entretien adéquat, un nettoyage régulier avec le P.K. CLEANER pour décoller et pulvériser la saleté est suffisant dans la plupart des cas.

Remarque ! un nettoyage insuffisant réduira l'effet antidérapant en raison de la saleté déposée entre les grains !

De plus amples informations sur les applications antidérapantes, y compris les normes utilisées (valeur R / valeur V / classification ABC) peuvent être trouvées dans la fiche d'information Nylo; 900 nl Nylo Anti-slip systemen.

DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ

En tant que fabricant, Nylo Food & Protective Coatings garantit la qualité des revêtements fournis, mais ne sera jamais responsable des dommages (consécutifs) si les systèmes de revêtement ne répondent pas aux exigences fixées à la suite d'erreurs d'application. Toutes les valeurs mentionnées dans cette fiche technique ont été obtenues dans des conditions de laboratoire et peuvent varier légèrement sur le chantier. C'est pourquoi il est préférable de réaliser une surface d'essai à l'avance afin d'obtenir les valeurs correctes.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande

Les données techniques fournies ici ont été préparées sur la base des connaissances actuelles. Nylo Food & Protective Coatings B.V. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Toute responsabilité basée sur ces données est exclue. La parution d'une nouvelle édition de la fiche technique du produit entraîne l'expiration de la validité de toutes les versions précédentes. Les taux de consommation dépendent du degré d'ouverture et d'absorption du support et peuvent donc varier. La durabilité (extérieure) et la conservation des couleurs dépendent de divers facteurs, notamment de l'état du support, des conditions (climatiques) lors de l'application, de l'emplacement spécifique et de la charge spécifique à laquelle le système est soumis. Le (pré)traitement et la finition doivent être effectués conformément aux instructions, de manière à garantir la capacité portante du support, l'adhérence et les épaisseurs de couche prescrites. Toute forme de garantie est exclue en cas de sollicitation disproportionnée et/ou d'altération et de dommages dus à des défauts architecturaux et de construction (y compris, par exemple, un support porteur inadéquat, des infiltrations (par les eaux souterraines, etc.), des dommages dus à une pression de vapeur excessive, à l'osmose, etc.) sont exclus de toute forme de garantie. Il n'y a aucune responsabilité pour les substrats, les applications, les situations et/ou les conditions (climatiques) divergentes. Le stockage du produit dans des conditions défavorables et/ou un traitement inapproprié peuvent avoir une incidence négative sur la qualité, la durabilité et l'esthétique du produit. Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages (consécutifs). En cas de doute (concernant la consommation, l'esthétique et l'adhérence, etc.), des essais doivent toujours être effectués avant l'approbation.