

**MAPEI**

Fuga Fresca

Akrylmaling som frisker opp fargen på sementbasert fugemasse mellom fliser



BRUKSOMRÅDE

Fuga Fresca er en bruksklar fugemaling, med rask og lett påføring, som frisker opp, fornyer og endrer fargen på sementbasert fugemasse mellom fliser.

Noen eksempler på bruk

Fuga Fresca fjerner fargeuregelmessigheter i fuger forårsaket av f. eks. feil påføring av fugemassen, og kan også fjerne stygge flekker forårsaket av vanlig bruk.

TEKNISKE EGENSKAPER

Fuga Fresca er en vannbasert, akrylharpiksbasert maling, som på grunn av spesielle egenskaper og utmerket dekkevne medfører lett rengjørbar fuger med ensartet farge og lavere vannabsorpsjon.

ANBEFALINGER

- Ikke til utendørs bruk eller på overflater som normalt ligger under vann (svømmebasseng, bassenger, osv.).
- Hvis produktet brukes på terrakottafliser eller på naturstein med porøs, absorberende overflate, må det kun påføres på fugene for å unngå misfarging av flisene.
- Påfør produktet på sementbaserte fuger som har herdet i minst 48 timer.
- Ikke bruk på epoksybasert fugemasse eller på ekspansjonsfuger som er tettet med silikon- eller polyuretanbaserte produkter.

- Ikke bruk **Fuga Fresca** til å konsolidere fugemasse som sitter løst eller som har lite mekanisk styrke fordi det er tilsatt for lite vann.
- Hvis forskjellen mellom originalfargen og den nye fargen er for stor, kan det være nødvendig å påføre mer enn ett strøk.

PÅFØRINGSPROSEDYRE

Doseringsflaske

Rist flasken godt før bruk. Skru av lokket og påfør produktet ved å trykke svampen lett ned på fugeoverflaten, som må være ren og fri for løse partikler, råte og kalkrester. Vent et par minutter inntil produktet som du har påført har tørket. Fjern eventuelle produktrester fra fliskanter med en fuktig svamp. Rengjør svampen på doseringsflasken grundig etter bruk.

Spann


Produktet er bruksklart. Rør produktet grundig om i spannet før bruk. Bruk en børste til å påføre produktet på fugeoverflaten, som må være ren og fri for løse partikler, og kalkrester. Vent et par minutter inntil produktet som du har påført har tørket. Fjern eventuelle produktrester fra fliskanter med en fuktig svamp.

TILGJENGELIGE FARGER

Tilgjengelig i 26 forskjellige farger.



Fuga Fresca



Terrakottafliser som behandles med Fuga Fresca

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTIDENTITET

Konsistens:	tykk væske
Farger:	tilgjengelig i 26 farger
Densitet (g/cm³):	1,37
pH-verdi	8
Tørrestoffinnhold (%):	58
Brookfield-viskositet (mPa·s):	10,6 (# 6 - 10 rpm)
Dekkevne:	97
Smussansamling (UNI 10792):	ΔE^* 0,27
Slitasjebestandighet (DIN 53778):	> 1.000 sykluser
Værbestandighet (ASTM G155), cycle 1:	ΔE^* 0,04
Påføringstemperatur:	fra +5°C til + 35°C
Gangbar:	2 timer
Bruksklar:	24 timer
Helserisiko iht. EU-direktiv 1999/45:	ingen. Les avsnittet med "Sikkerhetsinstruksjoner for blanding og bruk" før påføring, samt informasjonen på emballasjen og i HMS-databladet

FORBRUK

Avhengig av flis- og fugedimensjoner.

EMBALLASJE

160 g doseringsflasker.

OPPBEVARING

24 måneder i uåpnet originalemballasje under normale omstendigheter. Oppbevar frostfritt.

SIKKERHETSINSTRUKSER FOR BLANDING OG PÅFØRING

Fuga Fresca utgjør ikke en helserisiko iht. EUs klassifisering av kjemikalier. Vanlige forholdsregler for håndtering av kjemiske stoffer anbefales.

For helse, miljø- og sikkerhetsinformasjon, se eget HMS-datablad. HMS-databladene finnes på www.resconmapei.com.

N.B. BØR UTFØRES AV FAGFOLK.

ADVARSEL

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelsen representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All ovenstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering på bakgrunn av erfaringer. Enhver som benytter produktet må derfor på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren selv er alltid helt ansvarlig for eventuelle konsekvenser av bruk av produktet.

Alle referanser for produktet er tilgjengelige på forespørsel og på våre hjemmesider www.resconmapei.com eller www.mapei.com

Fuga Fresca



2803-9-2008

Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst eller bilder utgitt her.