



# Megasil SB

## Elastisk sanitær- og byggfugemasse



### PRODUKTBESKRIVELSE

**Megasil SB** er en en-komponent høyelastisk silikonfugemasse. Kombinert for bygg og sanitær. Tilsatt mugg- og soppdreper. Nøytralt herdesystem. Den er elastisk i temperaturområdet  $-40^{\circ}\text{C}$  -  $+120^{\circ}\text{C}$ .

### BRUKSOMRÅDE

**Megasil SB** er en høyelastisk bygg- og sanitærsilikon spesielt egnet for installasjons- og bevegelsesfuger som for eksempel fuger rundt dører og vinduer og i betongelementer, rørgjennomføringer, våtrom etc.

**Megasil SB** har god heft mot betong, tegl, lettbetong, gips, puss, tre, sponplater, glass, keramikk, plast, metaller m.m.

**Megasil SB** har gode aldringsegenskaper og UV-stabilitet.

### BRUKSANVISNING

#### Forbehandling

Fugesidene skal være rene, tørre og frie for fett, olje og løse partikler. Lakk og fargerester fjernes nøye. Metallflater rengjøres nøye fra rust og oksider.

#### Bunnfyllingslist

Bruk en bunnlist med tette celler som ikke absorberer vann. Listen skal være ca. 20 % tykkere enn fugens

bredde. Bruk et verktøy ved montering så listens ytre sjikt ikke skades.

### Påføring

Skjær av den ytterste delen av tuppen på patronen. Skru fugespissen på patronen og kutt av fugespissen med en åpning tilpasset fugebredden. Patronen er nå klar til bruk i fugepistolen.

Press fugemassen mot fugens bunn, slik at fyllingen mot bunnen og kantene blir maksimal. Pass på at det ikke dannes luftlommer. Glatt fugens overflate med gummisparkel eller med en fugepinne fuktet med såpevann. Ved vertikale fugearbeider glattes fugen nedenfra og opp.

### RENGJØRING

Uherdet **Megasil SB** kan rengjøres med aceton. Herdet fugemasse kan bare rengjøres mekanisk.

### EMBALLASJE

**Megasil SB** leveres i patroner á 310 ml, 20 patroner/kartong.

### LAGRING

Lagret frostfritt og i uåpnet originalemballasje, forandres ikke bruksverdien de første 18 månedene.

TEKNISKE DATA (typiske verdier)	
<b>PRODUKT BESKRIVELSE</b>	
Type:	en-komponent, høyelastisk silikonfugemasse
Farge:	hvit 100, lys grå 110, sølvgrå 111, sementgrå 113, antrasitt 114 og transparent 999
Herdesystem:	nøytralt
Konsistens:	lettsprøytet myk pasta
<b>Typiske verdier</b>	
Densitet v/+23°C (g/cm³):	1,03 (transparent)
<b>Bruksegenskaper</b>	
Påføringstemperatur:	+5°C til 40°C
Overflatetørr:	10 - 20 minutter
Herdetid:	ca. 1 mm/døgn ved +23°C, 50 % R.F.
Temperaturbestandig:	-40°C til +120°C
Emballasje:	- patroner á 310 ml, 20 patroner/kartong
Lagring:	lagret frostfritt og i uåpnet originalemballasje, forandres ikke bruksverdien de første 18 mnd.
<b>Ferdig fugemasse</b>	
Herdet Shore A ihht. ISO 868:	transparent ca. 18
Strekstyrke ihht. ISO 8339 (N/mm²):	0,6
Bruddforlengelse ihht. ISO 8339 (%):	ca. 300
Maks tillatt bevegelse ihht. ISO 11600 (%):	25

## SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

Megasil SB ansees ikke for å være skadelig i henhold til dagens normer og retningslinjer når det gjelder blandinger. Det anbefales likevel at det benyttes vernehansker og vernebriller samt at det tas vanlige forhåndsregler for bruk av kjemiske produkter.

For ytterligere og fullstendig informasjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se vår siste utgave av sikkerhetsdatablad for produktene.

## PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK

### MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene.

All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand

for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

**Alle relevante referanser for produktet er tilgjengelige på forespørsel og på [www.mapei.no](http://www.mapei.no)**



BUILDING THE FUTURE