

FLYTSPARKEL GROV

FIBERARMERT SELVUTJEVNENDE SPARKELMASSE

PRODUKTBESKRIVELSE

FLYTSPARKEL GROV er en fiberarmet og sementbasert sparkelmasse.

BRUKSOMRÅDE

FLYTSPARKEL GROV er godt egnet til grovavretting av underlag som betong-gulv, -elementer og tregulv med tilstrekkelig stivhet. Produktet er også godt egnet til innstøpning av elektrisk eller varmbåren gulvvarme. FLYTSPARKEL GROV er ikke egnet som slitelag og derfor må produktet dekkas av et egnet belegg så snart forholdene tillater dette. Overflaten må slipes før gulvbelegg kan legges.

FLYTSPARKEL GROV skal kun benyttes innendørs!

RETNINGSLINJER FOR BRUK

Forbehandling av underlaget

Underlaget skal alltid primes før FLYTSPARKEL GROV påføres. Primeren må være tørr før sparkelmassen kan legges. Flaten som skal avrettes må også fjernes for sementslam, støv og andre urenheter som kan redusere heft til primeren.

Underlags og rom temperaturen i området hvor FLYTSPARKEL GROV skal legges må ligge mellom +10°C

og +25°C. Sørg for at det ikke er gjennomtrekk i området hvor produktet skal benyttes, eller at massen blir utsatt for direkte sollys da dette kan påvirke sluttkvaliteten.

Blanding

Tørrstoffet blandes med 3,4 - 3,6 liter vann per sekk. Tørrstoffet kan med fordel holde en temperatur på om lag +20°C og temperaturen av ferdig blandet produkt må holde en temperatur over +10°C. Massen kan blandes med en automatisk blandepumpe eller ved hjelp av drill og visp. Normal blandetid er 2 - 3 minutter.

Utlekking

Massen fordeles utover med sparkelslange eller bøtte. Umiddelbart etter utlegging skal overflaten glettet lett over med en tannsparkel for å oppnå best mulig resultat.

Rengjøring

Verktøy og utstyr kan rengjøres med vann dersom dette gjøres før produktet har herdet. Hertet produkt kan kun fjernes mekanisk.

LAGRING

Produktet kan lagres i inntil 6 måneder, tørt og i lukket originalemballasje innendørs.


Bruksområde:



Verktøy:



Påføringstemp.:



Blandingsforhold:



Brukstid:



Verneutstyr:



TEKNISKE DATA

Egenvekt på fersk blanding (kg/m³):	2 120
Anbefalt vanntilsetning:	3,4 - 3,6 liter vann per sekk
Brukstemperatur:	+10°C - +25°C
Brukstid:	40 min
Gangbar etter:	5 - 6 timer
Belegningsklar:	1 døgn pr/cm tykkelse, minimum 5 døgn
Emballasje:	20 kg sekk

HELSE OG SIKKERHETSINFORMASJON

Produktet kan utløse en allergisk hudreaksjon og gi alvorlig øyeskade. Ved kontakt på hud og øyne, vask mye med såpe og vann. Det anbefales å bruke vernebriller, vernehansker, verneklær og maske, samt ta vanlige forhåndsregler for bruk av kjemikalie.

For ytterligere informasjon, vennligst se sikkerhetsdatabladet.

MAPEI-HJELPEN

For spørsmål og hjelp vedrørende bruk av våre produkter, kontakt Mapei-hjelpen på telefon; **08715** eller e-post; **teknisk@mapei.no**



MAPEI AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua
Tlf: +47 62 97 20 00 • Faks: +47 62 97 20 99
post@mapei.no • www.mapei.no