



# FDV – DOKUMENTASJON

2025

Contera Engros AS / Right Price Tiles (RPT)

Laminatgulv

## PRODUKTBESKRIVELSE

Laminat 7 mm – AC 3  
Laminat 8 mm – AC 4  
Laminat 10 mm – AC 4/AC 5  
Laminat 12 mm – AC 5

Entreprenør/Utførende:.....  
Prosjekt/Adresse:.....  
Bruksområde/Bygningsdel:.....

AC 3 – Moderat Trafikk  
AC 4 – Mye Trafikk  
AC 5 – Høy Trafikk

Dimensjon: På pakken finnes ytterligere informasjon om dimensjoner for gjeldende type.

Alle laminatgulv fra Right Price Tiles består av minst fem stabile lag som sørger for den spesielle holdbarheten, og den unike kvaliteten som kjennetegner alle gulv fra Right Price Tiles. Gulvenes overflate består av en spesielt motstandsdyktig slitasjefilm. Laminatgulv fra Right Price Tiles har en kjerne av HDF trefiberplate (HDF = High Density Fiberboard E1). Laminatgulv fra RPT er produsert som et direktepresset laminat.

Laminatgulv fra Right Price Tiles består av 5 lag; slitasjefilm, dekorpapir, grunnpapir, HDF- trefiberplate, og et sperrelaminat på baksiden for stabilitet.

## ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Forebyggende tiltak:

Sand, smuss og fuktighet kan medvirke til unødig slitasje og skade på laminatgulvet. På spesielt utsatte steder bør gulvet beskyttes med matter og filtknotter under stoler og møbler etc.

### Krav til Underlag:

Underlaget skal ikke ha høydeforskjeller på mer enn 2 mm per 2 meter. (Gjelder alle tykkelser laminat)  
Eventuelle ujevnheter utover dette må utbedres ved hjelp av sliping, Sparkling eller bruk av avrettningsmasse.  
Underlaget må være tørt og rent før installasjon.

### Rengjøring og vedlikehold:

Laminat kan rengjøres ved støvsuging, tørrmopping eller med en godt oppvridd klut. Bruk syntetiske rengjøringsmidler etter behov. "Våte" rengjøringsmetoder skal aldri benyttes på laminat. Unngå salmiakkholdige vaskemidler. NB! Bruk ALDRI grønnsåpe.

### Ettersyn:

Små skader på gulvet kan repareres med smeltevoks i riktig farge tilsvarende dekoren. Ved større skader bør det kontaktes en fagmann.

### Flekkfjerning:

Flekker skal fjernes omgående. Etter flekkfjerning må du tørke over gulvet med en godt oppvridd klut. Bruk kun rent vann.



# FDV – DOKUMENTASJON

2025

Contera Engros AS / Right Price Tiles (RPT)

Laminatgulv

| Flekk av:   | Fjernes med:                                   |
|---|--|
| Frukt, bær, vin, saft, melk, fløte, leskedrikk, øl, kaffe, te, sjokolade og fett. | Syntetisk vaskemiddel                          |
| Olje, gummi, neglelakk, skokrem, merker etter sko, tjære og asfalt                | Aceton   |
| Fargebånd, kulepenn/tusj, blekk, lepestift og maling                              | Aceton eller Syntetisk vaskemiddel             |
| Tygggegummi   | Kjøles ned. Skrapes forsiktig. Rens med Aceton |
| Blod  | Kaldt vann                                     |

### **Inneklima:**

Tre er et levende materiale som vil trekke seg sammen og utvide seg i forhold til temperaturen og luftfuktigheten i omgivelsene rundt. For at laminatgulvet skal ha det bra, bør RF ligge mellom 30 og 60 % ved 20 grader. Ved RF under 30 %, vil laminatgulvet krympe mer, og man kan få små sprekkdannelser mellom bordene. Kuving i bordene kan forekomme i ekstreme tilfeller. Ved RF over 60 %, vil laminatgulvet utvide seg mer, som igjen kan medføre knirk og/eller spenning i bordene, dersom man ikke har stor nok avstand til vegg eller faste installasjoner. Anbefalt avstand er 10 mm.

Les monteringsanvisningen du finner i pakkene nøye før montering. Feil montering dekkes ikke av garantien.

### **Gulvvarme:**

Laminatgulvet kan legges på gulv med gulvvarme under visse forutsetninger:

- Gulvvarmen må fordeles jevnt utover gulvet
- Temperaturen på overflaten må aldri overstige 27°C
- Gulvvarmen legges med maks 60 W pr m<sup>2</sup>
- Tepper med gummiert bakside kan ikke benyttes oppå laminatgulvet, da temperaturen vil overstige 27°C

For høy temperatur på gulvet kan føre til sprekker i skjøtene. Gulvet må ha romtemperatur ved legging, og gulvvarmen skal gradvis økes etter legging. For å forsikre deg om et perfekt resultat anbefaler vi bruk av en profesjonell gulvlegger.

### **Miljøpåvirkning:**

Anbefalt utluftingstid / inneklima relevant tidsverdi: Foreliggerikke.

Emisjon: Tilfredsstiller krav til emisjonsklasse E1 = < 0,05 ppm.

Teststandard EN 717-1 Miljømerking: Produkter er miljøklassifisert i klasse E1..

Miljøpåvirkning: Laminatgulv som tilføres fukt fra fuktige undergulv, kan fremkalle vekst av muggsopper. Brannklassifisering: D<sub>s</sub>-s1 (tilsvarer klasse G i h t NS 3919).

### **HMS-referanser:**

Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. : Se HMS-fakta



# FDV – DOKUMENTASJON

2025

Contera Engros AS / Right Price Tiles (RPT)

Laminatgulv

## **Behandlingsmåte for avfall**

**iht. NS 9431:** Avfallstype:

Overflatebehandlet trevirke.

## **Avfallshåndtering:**

Forbrenning og energiutnyttelse. Opprinnelse

- Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1142|0400|0600|\_ \_ \_ \_ (De 4 siste sifrene er knyttet til kommune nummeret som håndterer avfallet).

Leveres godkjent avfallsdeponi.

Øvrige opplysninger: Det finnes ingen resirkuleringsplan for dette produktet. Papp og plastemballasje leveres til godkjent avfallsdeponi.

## **Merknader**

Kondisjonering: RPT sine laminatgulv tas rett ut av emballasjen. **Skal ikke** luftes før montering!

Byggemiljø: Alt av fuktilførende arbeid, samt pussearbeid skal være avsluttet før montering. Håndtering og lagring: Ingen forebyggende tiltak nødvendig ved håndtering. Produktene lagres tørt på et plant underlag. Akklimatisering i emballasjen i 2 døgn før montering i rommets normal temperatur.

Bearbeidelse av produkt: Ved bruk av elektrisk sag anbefales avsug/opsamlingspose.

## **Teknisk Service**

Produsent/Importør: Contera Engros AS, Org nr 912639142 MVA

Postadresse: Nedre Slottsgate 25

Postnr. og poststed: 0157 Oslo

Epost: [post@contera.no](mailto:post@contera.no)

Internett: [www.rightpricetiles.no](http://www.rightpricetiles.no)