

DERBIFILL® S

DERBIFILL S is geschikt voor het uitvullen van verzakkingen in de ondergrond en het maken van afschot op platte daken.



Specifieke eigenschappen

- Verminderen van plassen en andere oneffenheden
- Optimaliseren van de vlakheid van de ondergrond
- Perfecte hechting op nagenoeg alle ondergronden
- Gebruiksklaar product
- Gemakkelijk aan te brengen
- Soepel bij verwerking

Specifieke eigenschappen

- Dichtheid: 1,2 kg/l
- Niet-vluchtig residu: 96,5 %
- Vlampunt Pensky Martens cc: 1 °C

Plaatsing

Toebehoren	truweel
Reiniging	DERBICLEAN® NT
Verbruik	- afhankelijk van de toepassing. - ter indicatie :100 cm x 100 cm x 1 cm (dikte) = volume van 10 liter ± 12 kg
Droogtijd	24 uur (in functie van de weersomstandigheden)

Verpakking

Bus van	25	kg
Alle 25 kg bussen worden met een polyethyleen ECO-ZAK geleverd. De ECO-ZAK houdt de bus schoon tijdens en na gebruik. Het afval wordt zodoende beperkt tot de ECO-ZAK.		



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: info@derbigum.com

Technische eigenschappen

Densiteit	1,2	kg/l
Vlampunt	1	°C
Niet vluchtig residu	96.5	%

Bewaring

In gesloten verpakking, in een goed verlucht lokaal, ver van elke warmtebron.

Gebruiksaanwijzing

A / Voorbereiding ondergrond voor bitumineuze membranen

- De te behandelen zone zorgvuldig isoleren, schoonmaken en drogen.
- Breng met een borstel een laag DERBIPRIMER (S, GC or E) aan.



B / DERBIFILL S aanbrengen

- Strijk de DERBIFILL S uit door gebruik van een troffel, met een maximum laagdikte van 50 mm.
- Vervolgens nivelleren en goed aandrukken met de truweel.
- Gedurende 24 uur laten drogen.



C / De uitgevlakte zone afdichten

- De behandelde zone overdekken met DERBICOAT, gelast of verlijmd met DERBIBOND NT met een overlap van 10 cm voorbij de behandelde zone.
- Indien u de DERBICOAT met DERBIBOND NT aanbrengt, kan u de lijm best op de onderzijde van het membraan aanbrengen. Daarna legt u het membraan over de DERBIFILL S op zijn eindplaats.
- Nu is de behandelde zone klaar om overlaagd te worden. Vermijd een permanente belasting gedurende de eerste 5 dagen.



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 19/04/2022



IMPERBEL sa/nv

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com