

DERBISILVER®

DERBISILVER is een bitumineuze aluminiumhoudende verf voor afwerking en bescherming van bitumineuze waterdichtingsmembranen.



Specifieke eigenschappen

- Een mooi esthetisch uiterlijk
- Goede weerstand tegen UV-straling
- Vermindert de oppervlaktetemperatuur
- Laag verbruik met zeer hoog dekvermogen

Specifieke eigenschappen

- Dichtheid: 1,1 kg/l
- Niet-vluchtig residu: 50 %
- Vlampunt Pensky Martens cc: 49 °C

Plaatsing

Toebehoren	- borstel - rol - airless pistool met een sproeikop van 18/50
Verbruik	in functie van de aard en de staat van de ondergrond $\pm 0,15$ l/m ² op naakte membranen (na voorafgaande ontvetting met water en detergent)
Droogtijd	droog binnen 6 uur (in functie van de weersomstandigheden)
Opmerking	Oproeren voor gebruik

Verpakking

Bus van	4 / 20	l
---------	--------	---

Technische eigenschappen

Densiteit	1,1	kg/l
Vlampunt	49	°C
Niet vluchtig residu	50	%

Bewaring

In gesloten verpakking, in een goed verlucht lokaal, ver van elke warmtebron

Gebruiksaanwijzing

A / Oppervlaktevoorbereiding voor bitumineuze membranen

- De ondergrond grondig borstelen om alle losliggende elementen te verwijderen.
- Nieuwe daken moeten ontvet worden met water en detergent.
- Voer op verweerde waterdichtingsmembranen en bij renovatie de nodige herstellingen uit met een brander of Derbimastic?S.
- Indien als afwerkingslaag een coating of een verf voorzien wordt, behandel de ondergrond vooraf met een ontmosser om alle sporen van mosgroei te verwijderen.



B / DERBISILVER aanbrengen

- DERBISILVER goed omroeren alvorens aan te brengen. Breng DERBISILVER aan met een borstel, rol of airless pistool met spuitkop van 18/50.
- Het werk onderbreken bij regenweer.



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 19/04/2022



IMPERBEL sa/nv

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com