

# Monocomponent polyurethaancoating voor afwerking en bescherming



## DERBIZINC®

DERBIZINC is een polyurethaancoating die de levensduur van daktoebehoren in non-ferrometalen en dakelementen zoals zink, lood en koper verlengt.



### Specifieke eigenschappen

- Goede weerstand tegen UV-stralen, zure regen en andere agressieve neerslag
- Een uitstekende dekking
- Gebruiksklaar product
- Snel aan te brengen

### Specifieke eigenschappen

- Dichtheid: 1,1 kg/l
- Niet vluchtig residu: 61 %
- Vlampunt: 47 °C

### Plaatsing

Toebehoren	- borstel - rol - airless pistool met een sproeikop van 21/50 bij 80-100 bar druk
Reiniging	terpentine of white spirit
Verbruik	afhankelijk van de aard van de ondergrond $\pm 0,2$ l/m <sup>2</sup> /laag
Beschrijving	alle ondergronden vooraf ontvetten
Opmerking	DERBIZINC mag binnen 5 uur na toepassing niet met water in contactkomen

### Verpakking

Bus van	2 / 4	
---------	-------	--



**IMPERBEL sa/nv**  
Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel  
Tel: +32 (0)2 334 87 00  
Fax: +32 (0)2 378 14 69  
E-mail: [infobe@derbigum.com](mailto:infobe@derbigum.com)

## Technische eigenschappen

Densiteit	1,1	kg/l
Vlampunt	47	°C
Niet vluchtig residu	61	%

## Bewaring

Bewaart niet na opening.

Dit product aanbrengen binnen de 18 maanden volgend op de productiedatum.

## Gebruiksaanwijzing

### A / Oppervlaktevoorbereiding

- Nieuwe non-ferrometalen goed ontvetten alvorens Derbizinc aan te brengen.
- Behandel zichtbare lekken met Derbimastic S en met glasvezelband.
- De non-ferro-oppervlakken moeten gedroogd worden en vrij zijn van losliggende elementen. In geval van sterke mosgroei, behandelen met een anti-mosmiddel om alle sporen van mos te verwijderen. (Ontkoppel de waterafvoeren van de wateropslagtank en maak een tijdelijke verbinding met het rioleringsysteem).



### B / DERBIZINC aanbrengen

- DERBIZINC goed omroeren voor gebruik.
- Aanbrengen met een borstel, rol of airless pistool met spuitkop 21/50.
- Breng na 24 uur een tweede laag aan voor een efficiënte bescherming tegen agressieve corrosie, veroorzaakt door zure neerslag en stilstaand water.
- Doe de pot na gebruik goed dicht voor optimale bewaring.



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 19/04/2022



**IMPERBEL sa/nv**

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com