

# DERBIPRIMER<sup>®</sup> S

DERBIPRIMER S is een koude aanhechtingsverniss die speciaal ontworpen is voor een betere hechting van bitumineuze waterdichtingsmembranen en waterdichtingsproducten op poreuze of sterk absorberende ondergronden.



## Specifieke eigenschappen

- Optimaliseert de hechting van het waterdichtingsmembraan
- Biedt het membraan een uitstekende afrukweerstand
- Toepasbaar op nagenoeg alle ondergronden
- Gebruiksklaar product; onbeperkt houdbaar en vorstbestendig
- Doeltreffend en snel
- Te verkrijgen in herbruikbare IBC cubitainer van 1000 l (vermindert werfafval)
- Laat eenvoudig werk toe op een stofvrij en niet-kleverig oppervlak

## Specifieke eigenschappen

- Dichtheid: 0,9 kg/l
- Niet-vluchtig residu: 55 %
- Vlampunt: 27 °C

## Plaatsing

Toebehoren	- borstel - rol - airless pistool met sproeikop van 18/50
Reiniging	DERBICLEAN <sup>®</sup> NT
Verbruik	van 0,25 l/m <sup>2</sup> tot 0,75 l/m <sup>2</sup> in functie van de aard van de ondergrond
Droogtijd	1 tot 3 uur, in functie van de weersomstandigheden en de aard van de ondergrond

## Verpakking

Bus van	04 / 10 / 20	
IBC Cubitainer	1000	

## Technische eigenschappen

Densiteit	0,9	kg/l
Vlampunt	27	°C
Niet vluchtig residu	55	%

## Bewaring

In gesloten verpakking, in een goed verlucht lokaal, ver van elke warmtebron.

## Gebruiksaanwijzing

### A / Oppervlaktevoorbereiding voor absorberende ondergronden

- De ondergrond grondig borstelen om alle losliggende elementen te verwijderen.
- De nodige herstellingen met Derbimastic®7S of brander uitvoeren bij renovatie op verweerde waterdichtingsmembranen.
- Indien als afwerkingslaag een coating of een verf voorzien wordt, behandel de ondergrond vooraf met een ontmosser om alle sporen van mosgroei te verwijderen.



### B / Oppervlaktevoorbereiding voor gebogen staalplaat

- Alle losliggende elementen verwijderen.
- Metalen oppervlakken moeten droog en vetvrij zijn alvorens de primer aan te brengen.



## C / DERBIPRIMER S aanbrengen

- Het oppervlak moet zuiver en droog zijn.
- Goed mengen voor gebruik.
- Aanbrengen met borstel, rol of airless pistool met spraytip 18/50.
- Overtollig product verwijderen.
- Het werk onderbreken bij regenweer.



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 19/04/2022



**IMPERBEL sa/nv**

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: [infobe@derbigum.com](mailto:infobe@derbigum.com)