

Bitumineuze aluminiumcoating voor regeneratie



# DERBISILVERTOP® SPRAY

DERBISILVERTOP SPRAY is een bitumineuze aluminiumhoudende coating voor het vernieuwen en onderhouden van daken in staalplaat, aluminium, zink, vezelcementplaten of bitumineuze waterdichtingsmembranen.



## Specifieke eigenschappen

- Vermindert de oppervlaktetemperatuur.
- Droogt dubbel zo snel en blijft soepel.
- Vormt een uitstekende bescherming tegen corrosie en mosvorming.
- Regeneert oude bitumineuze membranen en maakt ze waterdicht.
- Hecht uitstekend op poreuze ondergronden en dicht de microscheurtjes.
- Biedt extra UV-bescherming.
- Verlengt de levensduur van uw waterdichtingsmembraan.
- Het gebruik van een airless pistool geeft een hoger rendement.

## Specifieke eigenschappen

- Dichtheid: 1,03 kg/l
- Niet-vluchtig residu: 63 %
- Vlampunt Pensky Martens cc: 27 °C

## Plaatsing

Toebehoren	<ul style="list-style-type: none"><li>• borstel</li><li>• rol</li><li>• airless pistool met sproeikop &gt; karakteristieken - spuithoek: ' - spuitopening: 43 mlInch - druk: 200 BAR - debiet: 7l/min</li></ul>
Verbruik	in functie van de aard en de staat van de ondergrond: $\pm 0,3 \text{ l/m}^2$ op metaal, $\pm 0,4 \text{ l/m}^2$ op naakt membraan, $\pm 0,5 \text{ l/m}^2$ op beton en vezelcement
Droogtijd	12 uur (in functie van de weersomstandigheden)
Opmerking	oproeren voor gebruik



IMPERBEL sa/nv

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: [info@derbigum.com](mailto:info@derbigum.com)

## Verpakking

Bus van	4 / 20	l
---------	--------	---

## Technische eigenschappen

Densiteit	1,03	kg/l
Vlampunt	27	°C
Niet vluchtig residu	63	%

## Bewaring

In gesloten verpakking, in een goed verlucht lokaal, ver van elke warmtebron.

## Gebruiksaanwijzing

### A / Oppervlaktevoorbereiding voor bitumineuze membranen

- Een nieuw dak moet met water en detergent gereinigd en ontvet worden.
- Bij oude daken de ondergrond grondig borstelen om alle losliggende deeltjes te verwijderen. Alle mossoren met een ontmosser verwijderen en het oppervlak volledig laten drogen. Scheuren en blazen dichten met Derbimastic® S en glasvezelband.
- Vooraf een laag DERBIPRIMER® (S, GC of E) aanbrengen op absorberende ondergronden.



### B / Derbisilvertop Spray aanbrengen

- Derbisilvertop Spray goed omroeren en vervolgens aanbrengen met een borstel of een airless pistool op een zuivere en droge ondergrond.
- Het werk onderbreken bij regenweer.



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 19/04/2022



**IMPERBEL sa/nv**

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com