

## Gaine thermorétractable à paroi mince

rapport de rétreint 2 : 1 sans adhésif

Les gaines thermorétractables de type SR1F sont à paroi mince, sans colle thermoplastique, avec un rapport de rétreint 2:1. Les domaines d'application typiques sont la protection des câbles contre les influences chimiques ainsi qu'une bonne protection mécanique.



### Description du produit

|                  |   |
|------------------|---|
| Nom de l'article | SR1F 38.1-19.1  |
| Numéro d'article | 126937  |
| Notes            | Les longueurs standard des rouleaux peuvent contenir plusieurs morceaux.<br>D'autres longueurs sur demande. |

#### Caractéristiques

|   |
|---|
| A paroi mince   |
| Sans adhésif thermofusible  |
| Marquable   |
| Résistant aux influences chimiques                                |
| Stabilisé contre les rayons UV                                    |
| Non corrosif  |
| Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture |
| Infusible   |
| Haute résistance à la traction                                    |
| Très bonnes propriétés électriques                                |
| Haute résistance à la traction                                    |
| Résistant au fluage (stabilité thermique)                         |
| Haute flexibilité   |
| Auto-extinguible (excepté transparent)                            |

#### Application

|                                |
|--------------------------------|
| Isolation                      |
| Toronner                       |
| Repérage                       |
| Protection contre la corrosion |
| Protection mécanique           |

## Données techniques

|   |  |
|---|--|
| Nom de l'article                                      | SR1F 38.1-19.1                                 |
| Numéro d'article                                      | 126937   |
| Norme   | UL E172094<br>MIL-I-23053/5 Class 1            |
| Matériaux   | Polyoléfine réticulée<br>Sans plomb ni cadmium |
| Sélection Indication                                  | rouleaus                                       |
| Longueur L  | 50 m   |
| Couleurs  | rouge  |
| Inner diameter before shrinking (inch)                | 1 1/2"   |
| Inner diameter before shrinking (mm)                  | 38.1 mm  |
| Inner diameter after shrinking (mm)                   | 19.1 mm  |
| Recovered wall thickness                              | 1.02 mm  |
| Elongation at break                                   | 350 %  |
| Elongation at break (associated standard)             | ASTM D 638                                     |
| Tensile strength at break                             | 13 MPa   |
| Tensile strength at break (associated standard)       | ASTM D 638                                     |
| Longitudinal shrinkage                                | +/- 10 %                                       |
| Longitudinal shrinkage (associated standard)          | ASTM D 2671                                    |
| Shrink ratio  | 2 : 1  |
| Shrink ratio (associated standard)                    | IEC 811-1-1                                    |
| Operating temperature range min                       | -55 °C   |
| Operating temperature range max                       | 135 °C   |
| Operating temperature range (associated standard)     | IEC 216  |
| Shrinkage temperature                                 | > 90 °C  |
| Burning behaviour                                     | auto-extinguible                               |
| Burning behaviour (associated standard)               | UL 224   |
| Flexibility at low temperatures                       | -55 °C   |
| Flexibility at low temperatures (associated standard) | ASTM D 2671                                    |
| Specific volume resistivity                           | 10 <sup>14</sup> Ω cm                          |
| Specific volume resistivity (associated standard)     | ASTM D 257                                     |
| Dielectric strength                                   | 20 kV/mm                                       |
| Dielectric strength (associated standard)             | ASTM D 2671                                    |
| Corrosion   | rien   |
| Corrosion (associated standard)                       | ASTM D 2671                                    |
| Resistance to fungus and decay                        | Pas de croissance                              |
| Resistance to fungus and decay (associated standard)  | AMS-DTL-7444                                   |

## Données logistiques

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Nom de l'article                    | SR1F 38.1-19.1                                   |
| Numéro d'article                    | 126937   |
| Volume de livraison                 | Gaine thermorétractable à paroi mince en rouleau |
| Conservation textes supplémentaires | Stockage illimité                                |
| Numéro de tarif douanier            | 39173200   |
| EAN/GTIN                            | 4010311031439                                    |

## Données d'emballage

| Alternative unité de mesure | Bobine | Carton |
|-----------------------------|--------|--------|
| Quantité de base            | 50     | 150    |
| Base unité de mesure        | Mètre  | Mètre  |
| Longueur (mm)               | 390    | 395    |
| Largeur (mm)                | 390    | 395    |
| Hauteur (mm)                | 100    | 395    |
| Poids net (kg)              | 4.4    | 13.2   |
| Poids brut (kg)             | 4.4    | 13.5   |