

Description générale

Couche de finition à base de résine acrylique pour réaliser aspects parfaits.

Caractéristiques

- Séchage ultra-rapide.
- Combinaison unique de flexibilité et de dureté offrant une excellente adhérence aux surfaces métalliques
- Ne contient pas de métaux lourds.
- Bon pouvoir de recouvrement.
- Les pigments superficielle, peuvent être retirés au toucher et donc, changer l'effet métallique.

Applications

- Recommended as a decorative paint.

Mode d'emploi

- Bien agiter avant emploi.
- Agiter jusqu'au dégagement de la bille dans l'aérosol.
- Appliquer sur une surface propre et sèche.
- Appliquer un film mince et uniforme.
- Les meilleurs résultats sont obtenus en appliquant 2 couches minces au lieu d'une plus épaisse. Les couches supplémentaires peuvent être appliquées après 3-5 minutes (max 30 min.).
- Ne pas utiliser sur un équipement sous tension.
- Ne pas utiliser sur un équipement électronique sensible.
- Purger l'aérosol en le retournant tête en bas et en appuyant sur le diffuseur jusqu'à ce que le gaz propulseur sorte seul.
- **Une fiche de sécurité (MSDS) selon Directive CE 1907/2006 Art. 31 et amendements est disponible pour tous les produits CRC.**


Propriétés physiques typiques (sans gaz propulseur)

Aspect	Non connu.
Densité	1.0 g/cm ³ (à 20°C).
Couleur	Jaune.
Point éclair	< 0 °C
Temps de séchage du produit actif	< 60 min



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Adhésion du film sec sur métal

0 - 1 GT

Conditionnement

Aérosol

6x400 ML

Ref. : 30481

Toutes les données de cette publication sont basées sur l'expérience et/ou les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que les facteurs humains imprévisibles, nous vous conseillons de vérifier la co

Version CRC_GREEN-ACRYL_CHROME-20150911

Date



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

