



PIGTAIL SC OM4 1M LOT DE 12 XeLAN



Tests des pigtails fournis

Paquet de 12 pigtails

RoHS

Présentation du produit

XeLAN vous propose une gamme de pigtails 900um, en paquet de 12, pour faciliter le temps de mise en œuvre. Chaque produit possède un numéro de série pour une traçabilité 100%. La gamme XeLAN offre des produits de qualité et de haute performance pour compléter les tiroirs XeLAN.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
type	de fibre multimode 50/125
catégorie	OM4
longueur	1 m
type de connecteur	SC
couleur	lilas/violet
douille de protection contre le ployage	enfiché





PIGTAIL SC OM4 1M LOT DE 12 XeLAN

Spécifications de la fibre

o pecineur	ons de la libi e				
Caractéristiqu	ies OM1	OM2	ОМЗ	OM4	OM5
Diamètre di noyau	a 62,5 ± 2,5	5 μm 50 ± 2,5 μm	50 ± 2,5 μm	50 ± 2,5 μm	50 ± 2,5 μm
Non-circular de base	ité ≤5%	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%
Erreur de concentricite noyau-gain		≤1,5 µm	≤1,0 µm	≤1,0 µm	≤1,0 µm
Diamètre di revêtement	•	μm 125 ± 1,0 μr	m 125 ± 1,0 μm	n 125 ± 1,0 μm	125 ± 0,8 µm
Bardage No circularité	on- ≤1,0%	≤1,0%	≤1,0%	≤1,0%	≤0,6%
Diamètre di revêtement primaire	•	m 245 ± 7 μm	245 ± 7 µm	245 ± 7 μm	245 ± 7 μm
Erreur de concentricite evêtement gaine		n ≤10,0μm	≤10,0 µm	≤10,0 µm	≤10,0 µm
Revêtemei Non-circular	•	≤6,0%	≤6,0%	≤6,0%	≤6,0%
Diamètre do revêtement secondaire	nominal	900 µm nominal	900 µm nominal	900 µm nominal	900 µm nominal
Max. atténuation 850nm	2,7 dB / km à	n 2,3 dB / km	2,4 dB / km	2,4 dB / km	2,4 dB / km
Max. atténuation 953 nm	à				1,7 dB / km
Atténuation maximale 1300 nm		n 0,6 dB / km	0,6 dB / km	0,6 dB / km	0,6 dB / km
Indice de réfraction à 850 nm	1496	1482	1482	1482	1482
Indice de réfraction à 1300 nm	1491	1477	1477	1477	1477
Bande passante à	200 MHz.k	cm 500 MHz.km	≥1500 MHz.km	≥3500 MHz.km	≥3500 MHz.km



XeLAN

PIGTAIL SC OM4 1M LOT DE 12 XeLAN

25	n	n	m
α	u		

Bande passante à 953 nm					≥1850 MHz.km
Bande passante à 1300 nm	500 MHz.km	500 MHz.km	≥500 MHz.km	≥500 MHz.km	≥500 MHz.km
Bande passante modale effective à 850 nm			≥2000 MHz/ km	≥4700 MHz / km	≥4700 MHz/ km
Bande passante modale effective à 953 nm					≥ 2470 MHz / km
Ouverture Nµmerical	0,275 ± 0,015	$0,200 \pm 0,015$	$0,200 \pm 0,015$	$0,200 \pm 0,015$	$0,200 \pm 0,015$
Longueur d'onde de dispersion nulle	1320-1365nm	1295 à 1340 nm	1295 à 1340 nm	1295 à 1340 nm	1295 à 1340 nm
Macrobending Loss - 100 tours, rayon de 37,5 mm, 850 nm	≤0,50dB	≤0.10dB	≤0,50dB	≤0,50dB	≤0.10dB
Macrobending Loss - 100 tours, rayon de 37,5 mm, 1300 nm	≤0,50dB	≤ 0,30 dB	≤0,50dB	≤0,50dB	≤ 0,30 dB
Macrobending Loss - 2 tours, rayon de 7,5 mm, 850 nm		≤0.2dB	≤1.0dB	≤1.0dB	≤0.2dB
Macrobending Loss - 2 tours, rayon de 7,5 mm, 1300 nm		≤0,5 dB	≤1.0dB	≤1.0dB	≤0,5 dB





PIGTAIL SC OM4 1M LOT DE 12 XeLAN

Spécifications de la câble

-				
Caractéristiques	Valeurs	Montages ST	Montages SC	Montages LC
Construction	Structure semi- serrée			
Nombre de fibres	1			
Diamètre	900 microns			
Plage de températures	- 20 à +70°C			
Matériau du connecteur		Cuivre plaqué nickel	Composite	Composite
Rayon de courbure minimum	Diamètre de câble x 10			
Férule du connecteur		Céramique de zirconium 2,5 mm	Céramique de zirconium 2,5 mm	Céramique de zirconium 1,25 mm
Perte d'insertion de connecteur	Max. 0,3 dB			
Affaiblissement de réflexion du connecteur (multimode)	Max30 dB			
Extrémité de la férule (UPC monomode)	Max50 dB			
Extrémité de la férule (APC monomode)	Max60 dB			

Normes applicables

Norme applicable	Détails
CEI 60793-1-1:2017	Fibres optiques - Partie 1 -1 : Procédés de mesure et de tests - Généralités et consignes
CEI 60793-	Fibres optiques - Partie 2 : Caractéristiques du produit - Généralités
CEI 60793-2-10:2017	Spécifications transversales pour fibres multimodes A1
CEI 60793-1-	Fibres optiques - Partie 1-20 : Procédés de mesure et de tests - Géométrie de la fibre



XeLAN

PIGTAIL SC OM4 1M PAQUET DE 12 XeLAN


CEI 60793-1-21:2001	Fibres optiques - Partie 1-21 : Procédés de mesure et de tests - Géométrie de revêtement
CEI 60793-1-	Fibres optiques - Partie 1-22 : Procédés de mesure et de tests - Mesure de longueur
CEI 60793-1-30:2010	Fibres optiques - Partie 1-30 : Procédés de mesure et de tests - Test de mise à l'épreuve de la fibre
CEI 60793-1-	Fibres optiques - Partie 1-31 : Méthodes d'essais et de mesures - Résistance à la traction
ITU-T G.651.1:2018	Caractéristiques d'un câble en fibre optique à gradient d'indice 50/125 µm multimode pour le réseau d'accès optique
EN 50173-	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
EN 50173-2:2007 + A1:2010	Technologie de l'information Systèmes de câblage générique - locaux de bureau
CEI 61754-	Dispositif d'interconnexion en fibre optique et composants passifs - Interfaces des connecteurs fibre optique - Partie 1 : Généralités et consignes
CEI 61754-2:1996	Interfaces des connecteurs fibre optique - Partie 2 : Gamme de connecteurs de type BFOC/2,5
CEI 61754-	Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Interfaces des connecteurs fibre optique - Partie 4 : Gamme de connecteurs de type SC
CEI 61754-4-100:2015	Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Interfaces des connecteurs fibre optique - Partie 4-100 : Famille de connecteurs du type SC – Interfaces des embases des connecteurs SC-PC simplifiées
RoH	Restriction concernant les substances dangereuses - conforme
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
ANSI/TIA 568-3.D	Câblage et composants standard de fibre optique






PIGTAIL SC OM4 1M PAQUET DE 12 XeLAN

DESSIN TECHNIQUE XeLAN



Characteristics:


- 1. Insertion Loss: ≤ 0.3dB @850nm@1300nm
- 2. End surface test is according to OP-03-05001
- 3. Test standard: GR-326-CORE
- 4. Test report has to match the serial-no
- 5 RoHS compliant
- 6. Fiber cable according to IEC 60793-2
- 7. SC Connector according to IEC 61754-4





XeLAN

PIGTAIL SC OM4 1M PAQUET DE 12 XeLAN



Références produits XeLAN