



SILPAT®

PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ POUR ÉTANCHER LES RACCORDS FILETÉS MÉTALLIQUES



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Matière première de base: | Huile minérale avec charges |
| Couleur: | Vert |
| Densité env.: | 1,36 g/cm ³ |
| Viscosité: | Pâteuse |

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois, dans un emballage bien fermé dans un endroit sec et à une température entre +5°C et +25°C.

Conservez dans un emballage fermé correctement dans un endroit sec et à une température variant entre +5°C et +25°C.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pâte d'étanchéité pour étancher les raccords filetés métalliques.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour étancher des raccords filetés métalliques, p.ex. dans des systèmes au gaz, à l'eau (installations de CC) et à l'air comprimé. Utiliser en combinaison avec de la filasse. Utiliser sans chanvre pour le gaz naturel, le propane et le butane.

Gaz : -20°C à +70 °C, max. 5 bars. Eau : 95°C, max. 16

bars : +130° C, max. 7 bars.

Ne convient pas à l'oxygène.

PROPRIÉTÉS

- Ne durcit pas
- Reste réglable
- Démontable
- Étanchéité absolue
- Résiste à des températures de -20°C à +130°C

LABELS DE QUALITÉ & STANDARDS

| Standards | |
|-----------------|--|
| EN 751-2 | EN 751-2: Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact des gaz de la 1ère, 2ème et 3ème famille et de l'eau chaude - Partie 2: composition d'étanchéité non durcissante. |

PRÉPARATION

Pré-traitement des surfaces: Bien nettoyer et dégraisser les surfaces.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

1. Appliquer uniformément et abondamment la pâte sur tout le filetage.
2. Pour les systèmes à eau, d'abord apposer le chanvre dans le filetage (dans le sens du filet).
3. Assembler le raccord.

Taches/résidus: Éliminer les restes avec un dégraissant.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.