

## Isolant thermique

# 11091743

## RLX LAINE MINERALE 1200CMX115CM EP25MM

La laine minérale permet une isolation thermique des réseaux rigides intérieurs dans un bâtiment tertiaire ou collectif.



Rouleau de laine minérale

### PLUS PRODUIT

- classement au feu MO,
- languette de recouvrement de 5 cm sur un côté de la longueur pour garantir la tenue mécanique conformément au DTU 45.2.

### Description produit

Le rouleau de laine minérale permet une isolation thermique des réseaux de traitement d'air/climatisation rigides intérieurs dans un bâtiment tertiaire ou collectif. Il permet d'éviter la condensation dans les gaines sur les réseaux de VMC traversant des locaux abrités non chauffés. Le rouleau dispose d'une languette de recouvrement de 5 cm sur un côté de la longueur pour garantir la tenue mécanique conformément au DTU 45.2.

### Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

### Mise en oeuvre

- découper le rouleau de laine minérale à la longueur adéquate selon les dimensions du conduit,
- plaquer l'isolant contre le conduit,
- agraffer la languette,
- assurer l'étanchéité des joints à l'aide d'une bande adhésive aluminium RAA de largeur minimum 50 mm,
- maintenir l'ensemble à l'aide de bandes à trous.

### Caractéristiques principales

- laine minérale protégée par un film aluminium armé pare-vapeur,
- rouleau disponible en deux épaisseurs :
  - rouleau épaisseur 25 mm : 13,8 m<sup>2</sup> avec L x l = 12 m x 1,15 m,
  - rouleau épaisseur 50 mm : 8,63 m<sup>2</sup> avec L x l = 7,5 m x 1,15 m.
- coefficient de conductivité thermique :  $\lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$  (à 10°C) et  $\lambda = 0,040 \text{ W/m.K}$  (à 40°C),
- classement au feu MO.

### Services associés

Garantie 2 ans

### Données générales

Références	Matière de l'isolant
11091743	-