



Profil Environnemental Produit

Gamme de produits : TITANEX® MULTIS (sauf 2x1,5mm²)

Produit de référence : TITANEX 5G16²

EDS 1097


PEP ecopassport N°:	NXNS-00077-V01.01-FR	Règles de rédaction:	PEP-PCR-ed3-EN-2015 04 02
N° d'habilitation du vérificateur:	VH18	Règles spécifiques:	PSR-0001-ed3-EN-2015 10 16
Date de publication:	05-2021	Informations et référentiels:	www.pep-ecopassport.org
		Durée de validité:	5 ans
Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025 : 2010			
Interne <input type="checkbox"/> Externe <input checked="" type="checkbox"/>			
Revue critique du PCR conduite par un panel d'experts présidé par Philippe Osset (Solinnen).			
Les PEP sont conformes à la norme XP C08-100-1 :2016			
Les éléments du présent PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme.			
Document conforme à la norme ISO 14025:2010 Déclarations environnementales de Type III : « Marquages et déclarations environnementaux. Déclarations environnementales de Type III »			

Réalisé par: Shifa Meyer / Benedicte Cool
48, rue Paulin Pecqueux - 02110 Bohain-en-Vermandois - France

david.hong@nexans.com

+33 (0)3 23 51 50

www.nexans.fr/durable



Les engagements environnementaux de Nexans

Nexans intègre les principes de Développement Durable dans sa stratégie pour répondre aux besoins de toutes les parties prenantes. Nexans souscrit au Pacte Mondial des Nations Unies depuis décembre 2008 et a mis en place des plans d'actions internes pour intégrer le Développement Durable à tous les niveaux: gouvernance responsable, environnement de travail sain et sûr pour les employés, mise en place des bilans carbone des sites Nexans, et conception de produits performants.



Description du produit de référence

TITANEX 5G16²

TITANEX® est une gamme de câbles industriels flexibles avec l'isolation et gaine extérieure en élastomère. Ils sont destinés à être utilisés dans des environnements industriels tels que chantiers, grues, machines-outils, usines, générateurs, etc.

Produits concernés:

Les produits mentionnés ci-dessus appartiennent à la catégorie Fils, Câbles et Matériels de raccordement du document intitulé Règles de définition des Catégories de Produit du programme PEP ecopassport®.

Ce PEP concerne tous les produits de la gamme TITANEX® MULTIS (sauf 2x1,5mm²) et le produit de référence de ce PEP est le produit TITANEX 5G16².

Unité fonctionnelle:

Transporter de l'énergie exprimée pour 1 A sur une distance de 1 km pendant 30 années et un taux d'utilisation de 70%, en conformité avec les normes en vigueur, précisées dans la fiche technique du produit disponible sur le site www.nexans.com. La durée et le taux d'utilisation correspondent à l'application Bâtiment - Résidentiel / Tertiaire / Industriel telle que définie dans le tableau donné en Annexe 1 des règles spécifiques aux fils, câbles et matériels de raccordement.

Le PEP présenté a été élaboré en considérant les paramètres suivants:

- 1 km pour les étapes de fabrication, distribution et fin de vie;
- 1 km et 1A pour l'étape d'utilisation

L'impact potentiel de l'étape d'utilisation est à calculer par l'utilisateur du PEP en fonction de l'ampérage réel lors de l'utilisation du produit en multipliant l'impact considéré par le carré de l'intensité. Le PEP est valide dans une plage d'intensité prenant en compte l'intensité maximum admissible.

Matériaux et substances

La masse totale du produit de référence et de son emballage est 1616,73 kg/km. Les matériaux constitutifs sont repartis selon le détail suivant:

- 7,8% Plastiques
- 41,8% Metaux
- 50,4% Autres

Le groupe Nexans a mis en place les procédures nécessaires pour assurer la conformité des produits à la réglementation en vigueur lors de leur mise sur le marché.



Fabrication



- Tous les produits de la gamme TITANEX® MULTIS (sauf 2x1,5mm²) sont fabriqués en France.
- Le mix électrique pour l'étape de fabrication est France, >1 kV.
- Tous les sites de Nexans France ont mis en place un système de management environnemental certifié ISO 14001.

Des emballages conçus pour réduire l'impact environnemental:

Les emballages ont été conçus conformément à la réglementation en vigueur (Directive 94/62/CE).

- L'emballage retenu pour transporter le produit de référence est un Touret bois. Il est considéré comme étant utilisé 1 fois.
- Ce produit est conditionné sur un touret bois certifié PEFC™, attestant d'une traçabilité de la filière bois et d'une gestion durable des forêts.

Nexans a développé un système de collecte pour les tourets avec une équipe dédiée. La collecte du touret peut se planifier en appelant le 0810TOURET (en France) ou sur internet : www.nexans.fr.

Distribution



Le scénario de transport retenu pour l'évaluation de l'impact de l'étape de distribution est intracontinental, soit:

- 3500 km parcourus par camion.

Installation



Les processus d'installation sont exclus des frontières du système, comme indiqué dans les règles spécifiques relatives aux Fils, Câbles et Matériels de raccordement du programme PEP ecompassport®. Seule la fin de vie de l'emballage est considérée à cette étape.

Utilisation



- Le scénario d'utilisation retenu pour cette étape considère une application Bâtiment / Résidentiel / Tertiaire / Industriel, avec:
 - Durée de vie de référence (DVR) = 30 ans
 - Taux d'utilisation = 70 %
 - Intensité (A): 1
 - Résistivité* (ohm/km): 1,210
 - Nb de conducteur(s) actif(s): 5(*D'après la norme IEC 60228)

- **En considérant ces hypothèses, la consommation d'énergie durant la DVR à l'étape d'utilisation est 1112,96 kWh/km.**

Cette valeur est calculée pour I=1A. Pour avoir la consommation réelle du câble installé, il faut multiplier cette valeur par l'intensité au carré.

- Le mix électrique considéré à l'étape d'utilisation est: Europe, <1 kV.
- Aucune maintenance n'est nécessaire pour assurer le fonctionnement du câble durant la durée de vie de référence.

La durée de vie de référence mentionnée dans ce PEP correspond à une donnée moyenne utilisée pour les calculs d'impact, prenant en compte la durée moyenne pendant laquelle le câble est installé dans un système avant d'être considéré en fin de vie. **Elle NE CONSTITUE EN AUCUN CAS une exigence de garantie de durée de vie technique du produit.**

Fin de vie



- Le scénario de transport retenu pour l'analyse de l'impact lié à l'étape de fin de vie est 1000 km parcourus par camion.
- Le mix électrique retenu pour l'étape de fin de vie est Europe, >1 kV.

Les câbles sont traités par un procédé de broyage pour la séparation des parties polymères et métalliques. Il est considéré que 100% des métaux sont recyclés et que 100% des autres matériaux sont enfouis.

Nexans possède le savoir-faire de la valorisation des câbles en fin de vie au travers de la Société Recycables, créée en partenariat avec Sita, une filiale de Suez Environnement, pour offrir une solution complète de recyclage des polymères et des métaux.



Le produit de référence TITANEX 5G16² appartient à la catégorie des Fils, Câbles et Matériels de raccordement des Règles de Définition des Catégories de produits (PEP-PCR-ed3-EN-2015 04 02) du programme PEP ecopassport®. D'après le PCR, l'évaluation de l'impact du cycle de vie du produit de référence doit considérer les étapes de fabrication, distribution, installation, utilisation et fin de vie.

Toutes les hypothèses nécessaires à l'évaluation de l'impact environnemental du produit de référence sont présentées dans les sections précédentes (mix électriques, scénario d'utilisation, etc). Le logiciel utilisé pour réaliser l'évaluation est EIME 5.9.1, avec la base de données Nexans-2021-02.

Représentativité: l'étude est représentative de la production de câbles en France avec un scénario de distribution intracontinental. Le modèle d'électricité pour l'utilisation est Europe, <1 kV et le modèle pour la fin de vie est Europe, >1 kV .

Résultats d'impacts pour 1000 m de câble TITANEX 5G16²

	Indicateurs/Flux	Unité	Fabrication	Distribution	Installation*	Utilisation (pour 1 A)	Fin de vie	TOTAL (pour 1 A)
Indicateurs d'impacts environnementaux	Réchauffement climatique	kg CO ₂ eq.	2,79E+03	2,82E+02	1,57E+01	5,45E+02	2,08E+02	3,84E+03
	Appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq.	6,69E-04	5,71E-07	1,06E-07	3,55E-05	3,20E-05	7,38E-04
	Acidification des sols et de l'eau	kg SO ₂ eq.	1,07E+01	1,27E+00	7,67E-02	2,27E+00	1,28E+00	1,56E+01
	Eutrophisation	kg PO ₄ ³⁻ eq.	1,67E+00	2,91E-01	8,21E-02	1,37E-01	3,20E-01	2,50E+00
	Formation d'ozone photochimique	kg C ₂ H ₄ eq.	8,80E-01	8,99E-02	5,41E-03	1,25E-01	7,02E-02	1,17E+00
	Epuisement des ressources abiotiques (éléments)	kg Sb eq.	7,91E-01	1,13E-05	6,80E-07	4,74E-05	9,86E-06	7,91E-01
Flux d'inventaire	Energie primaire totale	MJ	5,59E+04	3,98E+03	2,15E+02	1,09E+04	3,67E+03	7,47E+04
	Utilisation nette d'eau douce	m ³	2,36E+03	2,52E-02	4,85E-03	1,98E+03	3,73E-01	4,34E+03

* L'étape d'installation ne prend en compte que la fin de vie de l'emballage. Les impacts liés aux processus d'installation pourront être complétés par l'utilisateur du PEP.



III. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

	Indicateurs/Flux	Unité	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation (pour 1 A)	Fin de vie	TOTAL (pour 1 A)
Indicateurs d'impact env.	Epuisement ressources abio. (fossiles)	MJ	3,45E+04	3,96E+03	2,09E+02	6,19E+03	2,35E+03	4,72E+04
	Pollution de l'eau	m ³	2,72E+05	4,63E+04	2,42E+03	2,25E+04	1,81E+04	3,62E+05
	Pollution de l'air	m ³	3,13E+06	1,15E+04	1,96E+03	2,35E+04	1,30E+04	3,18E+06
Flux d'inventaire - Utilisation de ressources primaires	Utilisation énergie primaire renouvel. (excluant MP)	MJ	2,20E+03	5,31E+00	2,44E+00	1,38E+03	1,95E+02	3,79E+03
	Utilisation énergie primaire renouvel. comme MP	MJ	4,06E+03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,06E+03
	Utilisation totale énergie primaire renouvelable	MJ	6,26E+03	5,31E+00	2,44E+00	1,38E+03	1,95E+02	7,85E+03
	Utilisation énergie primaire non-renouv. (excluant MP)	MJ	4,02E+04	3,98E+03	2,13E+02	9,51E+03	3,47E+03	5,74E+04
	Utilisation énergie primaire non-renouv. comme MP	MJ	9,39E+03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	9,39E+03
	Utilisation totale énergie primaire non-renouvelable	MJ	4,96E+04	3,98E+03	2,13E+02	9,51E+03	3,47E+03	6,68E+04
Flux d'inventaire - Matières second.	Ut. de combustibles secondaires renouvel.	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	Ut. de combustibles secondaires non-renouv.	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	Utilisation de matières secondaires	kg	1,07E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,07E+02
Flux d'inventaire - Déchets	Déchets dangereux éliminés	kg	7,31E+04	0,00E+00	5,66E-02	2,84E-01	1,96E-01	7,31E+04
	Déchets non dangereux éliminés	kg	5,31E+02	1,00E+01	2,56E+02	2,03E+03	1,26E+03	4,09E+03
	Déchets radioactifs éliminés	kg	3,05E+00	7,13E-03	1,32E-03	1,36E+00	4,02E-01	4,82E+00
Flux d'inventaire - Flux sortants	Composants pour réutilisation	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	Energie fournie à l'extérieur	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	Matières destinées à la valorisation énergétique	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	Matières destinées au recyclage	kg	3,57E+01	0,00E+00	3,22E+00	0,00E+00	6,69E+02	7,08E+02



IV. REGLES D'EXTRAPOLATION POUR LA GAMME TITANEX® MULTIS (sauf 2x1,5mm²)

Informations générales

Les règles d'extrapolation ont été calculées sur la base de résultats d'impacts environnementaux pour 6 produits dans la gamme TITANEX® MULTIS (sauf 2x1,5mm²). Le produit de référence est le câble TITANEX 5G16².

Les règles d'extrapolation ci-dessous s'appliquent pour 1000m de produit. Dans les sections suivantes, le poids du produit est exprimé en kg pour 1000m de câble, le cas échéant.



Fabrication

La règle d'extrapolation applicable à l'étape de fabrication est une variation linéaire en fonction de la masse.

Chaque indicateur environnemental doit être calculé en utilisant la formule suivante:

$$\text{Indicateur} = (a1/a2) \times \text{Masse du câble} + (b1/b2)$$

N.B.: les coefficients sont différents suivant si la masse du câble à l'étude est plus importante ou plus faible que 1734,5 kg/km.

Tableau à utiliser pour la fabrication

	Masse > 1734,5 kg/km		Masse < 1734,5 kg/km	
	a1	b1	a2	b2
GWP	2,21E+00	-3,79E+02	2,06E+00	-1,63E+01
ODP	5,33E-07	-6,58E-05	4,92E-07	-1,44E-06
A	9,61E-03	-3,10E+00	8,08E-03	-3,17E-01
EP	1,47E-03	-4,43E-01	1,26E-03	-4,26E-02
POCP	7,44E-04	-1,93E-01	6,56E-04	-1,48E-02
ADPe	7,99E-04	-3,69E-01	6,14E-04	-4,76E-02
TPE	4,23E+01	-4,94E+03	4,08E+01	3,00E+02
FW	1,65E+00	3,41E+02	1,68E+00	6,78E+01
ADPf	2,59E+01	-1,98E+03	2,52E+01	1,96E+02
WP	2,03E+02	-1,24E+04	1,97E+02	2,80E+03
AP	3,11E+03	-1,38E+06	2,42E+03	-1,74E+05
PERE	2,41E+00	-3,88E+02	1,80E+00	-2,50E+02
PERM	2,39E+00	-2,10E+03	2,81E+00	2,22E+02
PERT	4,80E+00	-2,49E+03	4,61E+00	-2,86E+01
PENRE	3,25E+01	-5,26E+03	2,97E+01	-2,69E+02
PENRM	5,03E+00	2,82E+03	6,45E+00	5,98E+02
PENRT	3,75E+01	-2,45E+03	3,61E+01	3,28E+02
RSF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
SM	1,06E-01	-4,85E+01	7,96E-02	-2,03E+00
HWD	7,38E+01	-3,39E+04	5,68E+01	-4,37E+03
NHWD	3,86E-01	-1,62E+00	3,80E-01	1,25E+01
RWD	2,11E-03	4,61E-01	2,17E-03	9,22E-02
CRU	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EE	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MER	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	6,52E-02	-8,39E+01	2,79E-02	-2,46E+00

Exemple: si la masse du produit à l'étude est 1374 kg/km, chaque valeur d'indicateur doit être calculée avec: 1374 x a1 + b1.

Les écarts moyen et maximum concernant l'extrapolation de l'impact de l'étape de fabrication sont respectivement 3,11% et 84,60%.



IV. REGLES D'EXTRAPOLATION POUR LA GAMME TITANEX® MULTIS (sauf 2x1,5mm²)

Distribution



La règle d'extrapolation applicable à l'étape de distribution est une variation en fonction du ratio de masse.

La masse du produit de référence à utiliser pour le ratio de masse est: 1364 kg/km

Chaque indicateur environnemental doit être calculé en utilisant la formule suivante:

$$\text{Indicateur} = (\text{Masse du câble} / \text{Masse du produit de référence}) \times \text{Indicateur produit de référence}$$

Exemple:

Si la masse du produit à l'étude est 1374 kg/km, le ratio de masse est (1374/1364) et chaque valeur d'indicateur doit être calculée avec: (Masse du câble / Masse du produit de référence) x Indicateur produit de référence.

Les écarts moyen et maximum concernant l'extrapolation de l'impact de l'étape de distribution sont respectivement 15,49% et 24,56%.



Installation



La règle d'extrapolation applicable à l'étape d'installation est une utilisation de la valeur maximale d'impact. Les valeurs maximales d'impact indiquées dans le tableau ci-dessous sont applicables à tous les produits de la gamme pour l'impact de l'étape d'installation.

Tableau à utiliser pour la phase d'installation

	Valeur d'impact
GWP	1,13E+02
ODP	7,67E-07
A	5,54E-01
EP	5,94E-01
POCP	3,91E-02
ADPe	4,91E-06
TPE	1,55E+03
FW	3,51E-02
ADPf	1,51E+03
WP	1,75E+04
AP	1,42E+04
PERE	1,76E+01
PERM	0,00E+00
PERT	1,76E+01
PENRE	1,54E+03
PENRM	0,00E+00
PENRT	1,54E+03
RSF	0,00E+00
NRSF	0,00E+00
SM	0,00E+00
HWD	4,10E-01
NHWD	1,86E+03
RWD	9,57E-03
CRU	0,00E+00
EE	0,00E+00
MER	0,00E+00
MFR	1,70E+01

N.B.: seule la fin de vie des emballages est prise en compte à l'étape d'installation. Les processus d'installation sont exclus des frontières du système à l'étude.



IV. REGLES D'EXTRAPOLATION POUR LA GAMME TITANEX® MULTIS (sauf 2x1,5mm²)



Utilisation

La règle d'extrapolation applicable à l'étape d'utilisation est une variation en fonction du ratio de résistivité.

Le produit de référence pour le ratio de résistivité est le câble TITANEX 5G16² avec 5 conducteur(s) actif(s) et une résistivité de 1,21 ohm/km/conducteur actif.

Chaque indicateur environnemental doit être calculé en utilisant la formule suivante:

Indicateur = (Résistivité du produit / Résistivité du produit de référence) x Indicateur du produit de référence x (Nb conducteurs actifs / Nb de conducteurs actifs pour le produit de référence)

Exemple:

Si la résistivité du produit est de 1,2 ohm/km, le ratio de résistivité doit être calculé ainsi: 0,2/1,21.

Pour calculer l'impact environnemental d'un produit, chaque valeur d'impact pour l'étape d'utilisation du produit de référence doit être multiplié par le ratio de résistivité et le ratio du nombre de conducteurs actifs.

Les écarts moyen et maximum concernant l'extrapolation de l'impact de l'étape d'utilisation sont respectivement 0,00% et 0,01%.



IV. REGLES D'EXTRAPOLATION POUR LA GAMME TITANEX® MULTIS (sauf 2x1,5mm²)

Fin de vie



La règle d'extrapolation applicable à l'étape de fin de vie est une variation linéaire en fonction de la masse.

Chaque indicateur environnemental doit être calculé en utilisant la formule suivante:

$$\text{Indicateur} = a \times \text{Masse du câble} + b$$

Exemple:

Si le masse du produit à l'étude est de 1374 kg/km, chaque valeur d'indicateur doit être calculée avec: $1374 \times a + b$.

Les écarts moyen et maximum concernant l'extrapolation de l'impact de l'étape de fin de vie sont respectivement 8,83% et 248,46%.



Termes et abréviations

Les différentes abréviations utilisées dans le PEP sont explicitées dans le tableau ci-dessous:

Abréviations	Nom complet du flux/indicateur environnemental
GWP	Réchauffement climatique
ODP	Appauvrissement de la couche d'ozone
A	Acidification des sols et de l'eau
EP	Eutrophisation
POCP	Formation d'ozone photochimique
ADPe	Epuisement des ressources abiotiques (éléments)
TPE	Energie primaire totale
FW	Utilisation nette d'eau douce
ADPf	Epuisement des ressources abiotiques (ressources fossiles)
WP	Pollution de l'eau
AP	Pollution de l'air
PERE	Utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières
PERM	Utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières
PERT	Utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable (PERE+PERM)
PENRE	Utilisation d'énergie primaire non-renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme matières premières
PENRM	Utilisation de ressources d'énergie primaire non-renouvelable comme matières premières
PENRT	Utilisation totale de ressources d'énergie primaire non-renouvelable (PENRE+PENRM)
RSF	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables
NRSF	Utilisation de combustibles secondaires non-renouvelables
SM	Utilisation de matières secondaires
HWD	Déchets dangereux éliminés
NHWD	Déchets non dangereux éliminés
RWD	Déchets radioactifs éliminés
CRU	Composants destinés à la réutilisation
EE	Énergie fournie à l'extérieur
MER	Matières destinées à la valorisation énergétique
MFR	Matières destinées au recyclage



Les produits couverts par le PEP donné sont représentés dans la table ci-dessous avec un ●

Le tableau ci-dessous fournit également la résistance linéaire maximale (ohm/km) of core à 20° C dans D.C pour les fils de cuivre selon la norme IEC 60228, qui peut être utilisée pour calculer les impacts environnementaux d'utilisation de la phase d'utilisation

Section	Resistance (ohm/km)	N° de CONDUCTEURS													
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	19	27	37
0,5	39														
0,75	26														
1	19,5														
1,5	13,3			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2,5	7,98		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	4,95		●	●	●	●		●			●				
6	3,3		●	●	●	●		●							
10	1,91		●	●	●	●		●							
16	1,21		●	●	●	●		●							
25	0,78		●	●	●	●									
35	0,554			●	●	●									
50	0,386			●	●	●									
70	0,272			●	●	●									
95	0,206			●	●	●									
120	0,161			●	●	●									
150	0,129			●	●	●									
185	0,106			●	●										
240	0,0801				●										
300	0,0641														
400	0,0486														
500	0,0384														
630	0,0287														

Pour tous les produits couverts par ce PEP, le poids (kg / km) de chaque produit et le nombre de conducteurs actifs * dans le câble sont mentionnés dans la fiche technique, qui peut être obtenue à partir du lien ci-dessous:

https://www.nexans.fr/eservice/Navigate.nx?CZ=France&language=fr_FR&navigationId=356008

*Nombre de conducteurs actifs = nombre de conducteurs totale - conducteur de la terre (si applicable). Si il n'y a pas de conducteur de la terre, le nombres de conducteurs= nombre de conducteurs totale. La fiche technique mentionne s'il y a un neutre ou non dans un câble donné.