

Gaines thermorétractables paroi mince CGPT

Isolation, protection et repérage couleur des câbles

CARACTÉRISTIQUES

- Tube en polyoléfine
- Rétreint :
 - 2/1 (noir et couleurs)
 - 3/1 (noir uniquement)
- Température d'utilisation : -40°C à +135°C
- Longueur : 1 m ou en rouleau



APPLICATIONS

- Gainage léger de faisceaux électriques
- Isolation et protection
- Repérage de câbles
- Protection de composants
- Le diamètre de l'élément à protéger doit être inférieur/supérieur d'au moins 10% du diamètre libre de la gaine avant/après rétreint (par ex CGPT 19/9.5 pour un diamètre de 11 à 17mm)

AVANTAGES

- Bonne rigidité diélectrique
- Excellente tenue mécanique
- Excellente tenue à la flamme (UL 224)
- Large recouvrement des diamètres avec le rétreint 3/1
- Solution économique grâce au conditionnement en rouleau

Gaines thermorétractables paroi mince CGPT rapport de rétreint 2/1 longueur 1 m

Désignation	Diamètre (mm)		Épaisseur (mm)	●		●		●		●		○	
	Avant rétreint	Après rétreint		TCPN	Code	TCPN	Code	TCPN	Code	TCPN	Code	TCPN	Code
CGPT 1,2 / 0,6...	1,2	0,6	0,45	135917-1	615030	-	-	-	-	-	-	-	-
CGPT 1,6 / 0,8...	1,6	0,8	0,45	135919-1	615110	-	-	-	-	-	-	-	-
CGPT 2,4 / 1,2...	2,4	1,2	0,50	135921-1	615190	-	-	135921-2	615200	135921-5	615230	-	-
CGPT 3,2 / 1,6...	3,2	1,6	0,50	135923-1	615270	136032-1	616300	-	-	-	-	-	-
CGPT 4,8 / 2,4...	4,8	2,4	0,50	135925-1	615350	136033-1	616310	135925-2	615360	135925-5	615390	-	-
CGPT 6,4 / 3,2...	6,4	3,2	0,65	135927-1	615430	136034-1	616670	135927-2	615440	135927-5	615470	135927-6	615480
CGPT 9,5 / 4,8...	9,5	4,8	0,65	135929-1	615510	136035-1	616320	135929-2	615520	135929-5	615550	135929-6	615560
CGPT 12,7 / 6,4...	12,7	6,4	0,65	135931-1	615590	136036-1	616330	135931-2	615600	135931-5	615630	-	-
CGPT 19 / 9,5...	19	9,5	0,75	135933-1	615670	136037-1	616340	135933-2	615680	135933-5	615710	135933-6	615720
CGPT 25,4 / 12,7...	25,4	12,7	0,90	135935-1	615750	136038-1	616350	135935-2	615760	135935-5	615790	135935-6	615800
CGPT 38 / 19...	38	19	1,00	135937-1	615830	136039-1	616360	135937-2	615840	135937-5	615870	-	-
CGPT 51 / 26...	51	26	1,15	135939-1	615910	-	-	-	-	-	-	-	-
CGPT 76 / 38...	76	38	1,25	135941-1	615980	-	-	-	-	-	-	-	-
CGPT 102 / 51...	102	51	1,4	135943-1	616050	-	-	-	-	-	-	-	-

Gaines thermorétractables paroi mince CGPT rapport de rétreint 3/1 longueur 1 m

Désignation	Diamètre (mm) avant rétreint	Diamètre (mm) après rétreint	Épaisseur (mm) après rétreint	●	
				TCPN	Code
CGPT 1,5 / 0,5 1m noir	1,5	0,5	0,45	1856113-4	617230
CGPT 3 / 1 1m noir	3	1	0,50	1856113-5	617240
CGPT 6 / 2 1m noir	6	2	0,65	1856113-6	617250
CGPT 9 / 3 1m noir	9	3	0,75	1856113-2	617260
CGPT 18 / 6 1m noir	18	6	0,85	1856113-3	617270
CGPT 39 / 13 1m noir	39	13	1,15	1856113-1	617280

Gaines thermorétractables paroi mince CGPT rapport de rétreint 2/1 en rouleau



Désignation	Longueur (m)	Diamètre (mm) avant rétreint	Diamètre (mm) après rétreint		
				TCPN	Code
CGPT-1,2 / 0,6-0-SP-RLX600M	600	1,2	0,6	5069794007	617410
CGPT-1,6 / 0,8-0-SP-RLX600M	600	1,6	0,8	5069804009	617420
CGPT-2,4 / 1,2-0-SP-RLX300M	300	2,4	1,2	A11243-000	617430
CGPT-3,2 / 1,6-0-SP-RLX300M	300	3,2	1,6	D12795-000	000087
CGPT-4,8 / 2,4-0-SP-RLX300M	300	4,8	2,4	C63698-000	617450
CGPT-6,4 / 3,2-0-SP-RLX150M	150	6,4	3,2	A48311-000	617460
CGPT-9,5 / 4,8-0-SP-RLX150M	150	9,5	4,8	C69595-000	617480
CGPT-12,7 / 6,4-0-SP-RLX150M	150	12	7,6,4	E22582-000	617490
CGPT-19 / 9,5-0-SP-RLX150M	150	19	9,5	C10481-000	617500
CGPT-25,4 / 12,7-0-RLX60M	60	25,4	12,7	D81034-000	617520
CGPT-38 / 19-0-SP-RLX60M	60	38	19	D74675-000	617530
CGPT-51 / 26-0-SP-RLX30M	30	51	26	F96431-000	617540
CGPT-76 / 38-0-SP-RLX15M	15	76	38	E57072-000	617550
CGPT-102 / 51-0-SP-RLX15M	15	102	51	CN6036-000	617560