

## Gaine thermorétractable à paroi mince

rapport de rétreint 3 : 1 sans adhésif

Les gaines thermorétractables de type SR1F3 sont à paroi mince, sans colle thermoplastique, avec un rapport de rétreint 3:1. Les domaines d'application typiques sont la protection des câbles contre les influences chimiques ainsi qu'une bonne protection mécanique.



### Description du produit

|                  |   |
|------------------|---|
| Nom de l'article | SR1F3 1.5-0.5   |
| Numéro d'article | 126980  |
| Notes            | Les longueurs standard des rouleaux peuvent contenir plusieurs morceaux.<br>D'autres longueurs sur demande. |

| Caractéristiques  | Application                    |
|---|--------------------------------|
| A paroi mince   | Isolation                      |
| Sans adhésif thermofusible  | Toronner                       |
| Marquable   | Repérage                       |
| Résistant aux influences chimiques                                | Protection contre la corrosion |
| Stabilisé contre les rayons UV                                    | Protection mécanique           |
| Non corrosif  |                                |
| Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture |                                |
| Infusible   |                                |
| Haute résistance à la traction                                    |                                |
| Très bonnes propriétés électriques                                |                                |
| Haute résistance à la traction                                    |                                |
| Résistant au fluage (stabilité thermique)                         |                                |
| Haute flexibilité   |                                |
| Auto-extinguible (excepté transparent)                            |                                |

## Données techniques

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Nom de l'article                                      | SR1F3 1.5-0.5         |
| Numéro d'article                                      | 126980                |
| Norme   | UL E172094            |
|   | MIL-I-23053/5 Class 1 |
| Matériaux   | Polyoléfine réticulée |
|   | Sans plomb ni cadmium |
| Sélection Indication                                  | rouleaus              |
| Longueur L  | 300 m                 |
| Couleurs  | jaune                 |
| Inner diameter before shrinking (mm)                  | 1.5 mm                |
| Inner diameter after shrinking (mm)                   | 0.5 mm                |
| Recovered wall thickness                              | 0.45 mm               |
| Elongation at break                                   | 300 %                 |
| Elongation at break (associated standard)             | ASTM D 638            |
| Tensile strength at break                             | 13 MPa                |
| Tensile strength at break (associated standard)       | ASTM D 638            |
| Longitudinal shrinkage                                | +/- 10 %              |
| Longitudinal shrinkage (associated standard)          | ASTM D 2671           |
| Shrink ratio  | 3 : 1                 |
| Shrink ratio (associated standard)                    | IEC 811-1-1           |
| Operating temperature range min                       | -55 °C                |
| Operating temperature range max                       | 135 °C                |
| Operating temperature range (associated standard)     | IEC 216               |
| Shrinkage temperature                                 | > 90 °C               |
| Burning behaviour                                     | auto-extinguible      |
| Burning behaviour (associated standard)               | UL 224                |
| Flexibility at low temperatures                       | -55 °C                |
| Flexibility at low temperatures (associated standard) | ASTM D 2671           |
| Specific volume resistivity                           | 10 <sup>14</sup> Ω cm |
| Specific volume resistivity (associated standard)     | ASTM D 257            |
| Dielectric strength                                   | 20 kV/mm              |
| Dielectric strength (associated standard)             | ASTM D 2671           |
| Corrosion   | rien                  |
| Corrosion (associated standard)                       | ASTM D 2671           |
| Resistance to fungus and decay                        | Pas de croissance     |
| Resistance to fungus and decay (associated standard)  | AMS-DTL-7444          |

## Données logistiques

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Nom de l'article                    | SR1F3 1.5-0.5                                    |
| Numéro d'article                    | 126980   |
| Volume de livraison                 | Gaine thermorétractable à paroi mince en rouleau |
| Conservation textes supplémentaires | Stockage illimité                                |
| Numéro de tarif douanier            | 39173200   |
| EAN/GTIN                            | 4010311033402                                    |

## Données d'emballage

| Alternative unité de mesure | Bobine | Carton |
|-----------------------------|--------|--------|
| Quantité de base            | 300    | 2700   |
| Base unité de mesure        | Mètre  | Mètre  |
| Longueur (mm)               | 390    | 395    |
| Largeur (mm)                | 390    | 395    |
| Hauteur (mm)                | 40     | 395    |
| Poids net (kg)              | 1.5    | 13.5   |
| Poids brut (kg)             | 1.52   | 13.8   |