

GEL D'ETANCHEITE RECOMPOSABLE EASY'GEL

Gel silicone bi-composant immergeable et non toxique pour étanchéfier et isoler des connexions ou des circuits dans des boîtes. Ses propriétés techniques lui permettent d'être recomposable à volonté.

Conforme aux normes CE 67/548/CEE et 1999/45/CE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TEMPERATURE D'UTILISATION :	-60°C / +200°C
RIGIDITE DIELECTRIQUE :	20 kV/mm
RATIO DE MELANGE :	1 pour 1
COULEUR :	Transparent
DUREE DE LA POLYMERISATION :	12 minutes à 25°C
TEMPS D'ATTENTE :	5 minutes après la polymérisation
RESISTIVITE DE VOLUME :	6,1E ¹⁰ Ohm mt
INDICE DE PROTECTION :	IP68



- > Réaliser le mélange à une température comprise entre 20 et 25°C
- > Mélanger pendant environ 30 secondes dans le pot verseur les deux liquides "A" et "B" à égales proportions (toujours utiliser la règle du "1 pour 1" en termes de volume à mélanger)
- > Verser la préparation dans le volume à rendre étanche.

Désignation	Réf BLM
Gel d'étanchéité EASY GEL 1 litre <i>Contenu : 2 bouteilles de 500ml, 1 bol verseur gradué et une spatule</i>	530 20 0

AVANTAGES

Gel recomposable : possibilité d'intervenir sur les connexions et de ré-utiliser le même gel pour rendre étanche à nouveau.

Réticulation très rapide
Démontable
Non-toxique
Facile à couler
Excellente isolation électrique

Protection contre les éléments atmosphériques : pluie, humidité, poussière, UV et moisissure
Pas de date de péremption
Réutilisable après l'ouverture.