

Come applicare i tuoi Termoadesivi per Tessuti

Tutti i termoadesivi sono dotati di una pellicola protettiva che va rimossa solo dopo il trasferimento sul tessuto. È fondamentale riconoscere il tipo di termoadesivo per applicarlo correttamente:

- **DTF (Direct To Film):** ha una pellicola in PET bianco opalino. Ritaglia la grafica lasciando un piccolo margine e posiziona il lato ruvido (stampato) a contatto con il tessuto.
- **Colorprint:** ha due pellicole, rimuovi quella posteriore prima dell'uso. La pellicola frontale (application tape) protegge la stampa durante la pressatura.
- **Videoflex (monocolore):** viene intagliato al contrario. L'application tape è la pellicola di supporto. Capovolgilo il termoadesivo per vedere la grafica nel verso corretto e posizionala sul tessuto.

Procedura di applicazione

Stendi bene il tessuto, posiziona il termoadesivo nel punto desiderato e ricopri la stampa per proteggerla dal calore diretto con un panno di stoffa o carta da forno. Dopo circa 30-40 secondi dall'applicazione, rimuovi delicatamente le pellicole di protezione. Se la stampa è stata trasferita parzialmente, riprova la pressione con il calore ancora per qualche secondo.



Applicazione con termopressa



120-140 °C



10-15 sec.



3-4 bar

Applicazione DTF con termopressa: pressione di 10-15 secondi a 120-140 gradi centigradi con una pressione di circa 3-4 bar

Tips: grazie al controllo della temperatura e della pressione puoi ottenere un risultato finale ottimale



Applicazione con ferro da stiro



150-180 °C
senza vapore



15-20 sec.



decisa
e costante

Applicazione DTF con ferro da stiro: esercita una pressione decisa e costante del ferro da stiro per 15-20 secondi a circa 150-180 gradi centigradi (solo calore senza vapore)

Tips: in assenza di controllo temperatura e pressione, richiedi qualche copia in più per fare prove su tessuti di scarto.

Manutenzione dei tessuti con termoadesivi applicati

- Primo lavaggio dopo almeno 24 ore dal trasferimento del termoadesivo sul tessuto
- Lavare il capo al rovescio ad una temperatura massima di 30°C
- Stirare al rovescio, oppure al dritto proteggendo la stampa con un panno (evitare il contatto diretto con il calore)
- Non utilizzare candeggina o agenti chimici aggressivi
- Non lavare a secco
- Non usare l'asciugatrice