



DIN EN 71-3
DIN 68861-1C

Riittäisyys:
Coverage:
Täckförmåga:



12 m²/l

Only for
indoor use!
Vain sisäkäyttöön!
Endast för inom-
husbruk!

FI Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue merkinnät ennen käyttöä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

EN Safety data sheet available on request. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Read label before use. Avoid release to the environment. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

SE Säkerhetsdatablad finns att rekvi-rera. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Undvik utsläpp till miljön. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.



Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, FINLAND
Tel. +358 20 7188 580 • Fax +358 20 7188 599

MASTON



Petsilakka

Staining Varnish • Betslack

Vesiohenteinen • Water-based • Vattenlöslig



11

Kastanjanruskea
Chestnut Brown
Kastanjebrun

CLOU

Läpikuultava • Transparent • Genomskinligt

250 ml

FI • Maston Vesiohenteinen CLOU Petsilakka käsittelemättömien ja aiemmin käsiteltyjen puupintojen käsittelyyn ja uusi-miseen. Läpikuultava, valonkestävä pinta. Soveltuu myös lasten leluille. Täyttää normien DIN 68861-1C ja EN71-3 vaatimukset. VAIN SISÄKÄYTTÖÖN. Geelimäinen. **Käyttö! Esikäsittely:** Hio pinta hiomapaperilla ja puhdista pinta hiontapölystä, öljystä, rasvasta ja muista epäpuhtauksista. **Työskentely:** Sekoita lakka huolellisesti ennen käyttöä. Sivele ohuesti puun syiden suuntaisesti. Käsittelemättömät, sekä tarvittaessa aikaisemmin lakatut pinnat käsitellään 2 kertaa. Ensimmäisen käsittelyn jälkeen anna pinnan kuivua läpikuivaksi ja suorita välihionta hionta-paperilla nro 240. Poista hiontapöly ja suorita uusintakäsittely. **Alin työskentelylämpötila:** +8°C. **Ohennus ja työvälineiden pesu:** vesi (ohennetaan tarvittaessa n. 5 %) **Kuivumisajat:** (+20°C) pölykuiva n. 20 min, kosketuskuiva n. 2 h, läpikuiva n. 24 h. **Riittäisyys:** n. 12 m²/l. Suojeltava jäätymiseltä.

EN • Maston Water-based Staining Varnish is a transparent and ready-to-use staining varnish for protecting untreated and previously treated surfaces. Also suitable for children's toys. Complies with requirements of DIN 69961-1C and EN71-3 standards. FOR INDOOR USE ONLY. Gel. **Instructions! Before use:** Sand the surface with abrasive paper. Clean the surface from dust, oil, grease and other impurities. **Working:** Before use, stir the lacquer carefully. Apply a thin layer in parallel-to-grain direction. Untreated, as well as, previously treated surfaces must be varnished 2 times if necessary. After first treatment, let the surface dry totally and sand with abrasive paper No. 240. Remove any dust and perform a retreatment.

Lowest working temperature: +8°
Dilution and tool cleaning: water (dilute with ca. 5% water if necessary)
Drying time: (+20°C) dust dry ca. 20 min, touch dry ca. 2 hours, total dry ca. 24 hours. **Coverage:** ca. 12m²/l. Protect from freezing.

SE • Maston Vattenlöslig CLOU Bets-lack för behandling av obehandlade träytor och bättring av tidigare behandlade ytor. Genomskinlig, ljusbeständig yta. Kan användas även på leksaker. Uppfyller kraven enligt DIN 68861-1C och EN71-3. ENDAST FÖR INOMHUSBRUK. Gel-liknande. **Gör så här! Förbe-handling:** Slipa ytan med sandpapper. Rengör ytan från slipdamm, olja, fett och smuts. **Bearbetning:** Blanda betslacken ordentligt före användning. Stryk tunt längs med träfibern. Obehandlat trä strykes två gånger. Ytor som lackerats tidigare strykes vid behov två gånger. Låt ytan torka genomtorr efter första behandlingen och utför en mellanslipning med sandpapper nr 240. Avlägsna slipdamm och upprepa behandlingen. **Lägsta bearbetningstemperatur:** +8°C. **Förtunning av betslacket och tvätt av verktyg:** vatten (förtunnas vid behov med ca 5 % vatten). **Torkningstider:** (+20°C) dammtorr ca 20 min, beröringstorr ca 2 tim. och genomtorr ca 24 tim. **Täckförmåga:** ca 12 m²/l. Betslacken får ej utsättas för kyla.

ART. NR.
6021011
W2

