

## SAUNAN SISUSTUSLAKKA, valkoinen

**Käyttökohteet:** Sisäseinä- ja kattopaneelit, puuovet ja -listat saunatiloiissa sekä lauteet jos käytetään laudeliinaa. Soveltuu myös muihin sisätilojen puupintoihin. Ei sovi öljytyille tai vahatuille pinnoille.

**Pohjatyö:** Vanhat ja ennestään käsitellyt pinnat pestään ja huuhdellaan huolellisesti. Pinta hiotaan hienolla hiekkapaperilla (nr. 150 tai hienempi). Varmista tuotteen soveltuvuus pienellä koelakkauksella ja lämmittämällä sauna.

**Lakkaus:** Sivellään yhteen tai kahteen kertaan puhtaalle ja kuivalle alustalle. Sivele ohuesti välttääksesi jälkivalumia. Tuotetta ei saa ruiskuttaa.

**Riittoisuus:** 8–10 m<sup>2</sup>/l

**Kuivumisaika:** Pölykuiva n. 15 min. Päällemaalattavissa n. 1 h kuluttua +20 °C ilman kosteudesta riippuen.

**Työskentelylämpötila:** +15–30 °C

**Kiilto:** puolihihmeä

**Ohennus/puhdistus:** vedellä

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/e) on 130 g/l (2010). Tuote sisältää VOC enintään 100 g/l.

Sekoitettava perusteellisesti pohjaa myöten ennen käyttöä ja ajoittain käytön aikana, jotta himmennysaine ja väriaine sekoittuvat hyvin joukkoon.

SUOJELTAVA PAKKASELTA

**GVK** Valmistaja/Tillverkare: GVK Coating Technology Oy,  
21600 Parainen/Pargas ☎ 020 749 8770, www.gvk.fi



Valmistettu  
Suomessa  
Tillverkad i Finland

# Sauna Style

Saunan sisustuslakkia | Interiörlack för bastu 0,9 L

VALKOINEN  
VIT

Uutta tunnelmaa  
saunaan

## INTERIÖRLACK FÖR BASTU, vit

**Användning:** Innevägg- och takpaneler, trädörrar och -lister i bastun samt bastulaven ifall lavduk används. Lämpar sig också till andra trätytor inomhus. Lämpar sig ej för tidigare oljade eller vaxade ytor.

**Grundarbete:** Gamla och tidigare behandlade ytor tvättas och sköljes omsorgsfullt. Ytan slipas med ett fint sandpapper (nr. 150 eller finare). Säkerställ produktens lämplighet för underlaget genom att provlacka och värma upp bastun.

**Arbete:** Lackera en eller två gånger med pensel på rent och torrt underlag. Stryk tunt för att undvika efterringning. Produkten får inte sprutmålas.

**Åtgång:** 8–10 m<sup>2</sup>/l

**Torktid:** Dammtorr ca 15 min. Övermålningsbar efter ca 1 h +20 °C beroende på luftfuktigheten.

**Arbets temperatur:** +15–30 °C

**Glans:** halvmatt

**Förtunning/rengöring:** vatten

EU:s VOC gränsvärde (kat. A/e) är 130 g/l (2010). Produkten innehåller VOC max. 100 g/l.

Omröres grundligt ända till botten före användning och tidvis under användningen, så att matteringsmedlet och färgämnet blandas väl.

SKYDDAS MOT KÖLD



6 419726 213047