

AKVA POHJAMAALI täyshimmeä



Vesiohenteinen, lähinnä Akva Kalustemaali 40 pohjamaaliksi tarkoitettu helppokäyttöinen pohjamaali. Tasoittuu erinomaisesti ja tarttuu hyvin myös vaikeisiin alustoihin, esim. laminaattiin, kaakeliin jne... Pitkä aukioloaika helpottaa suurienkin pintojen maalaamista. Voidaan hiota.

Käyttökohteet: Sisällä olevat listat, kalusteet, kaapistot ja ovet. Sopivia alustoja ovat puu, kuitulevy, MDF-levy, myös laminaatti ja kaakeli.

Esikäsitely: Uudet pinnat puhdistetaan ja huuhdellaan niin että pinnat ovat puhtaita, kiinteitä, kuivia ja pölyttömiä. Aikaisemmin maalattu pinnat hiotaan ja puhdistetaan huolellisesti Maalaripesulla. Annetaan kuivua.

Työolosuhteet: Ilman, maalin ja maalattavan pinnan lämpötila oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % RH.

Käyttöohjeet: Maali sekoitetaan huolellisesti. Maali levitetään tasaisesti siveltimellä, telalla tai ruiskulla puhtaalle ja kuivalle alustalle. Annetaan kuivua. Pinta hiotaan hienolla hiekkapaperilla mahdollisten kuitujen poistamiseksi ja hiomapöly poistetaan huolellisesti. Maalia sivellään vielä kerran tai kahdesti kunnes saadaan tasainen ja sileä pinta; kerrosten välillä pinta hiotaan. Suurten pintojen, esim. ovien maalaamisessa parhaan lopputuloksen saa levittämällä maalin vaahtomuovi-, mohair- tai huopatelällä ja tasoitamalla sen jälkeen siveltimellä. Matalahko lämpötila (n. +15 °C) ja korkeahko kosteuspitoisuus (55–70 % RH) pidentävät maalin aukioloaikaa ja helpottavat työskentelyä tarvittaessa. Pintamaalaus tehdään Akva Kalustemaali 40:llä. Huolehdiään, että pinta on pölyton ennen pintamaalausta. **Kuivumisaika:** Maalattu pinta on kosketuskuiva 1–2 tunnissa ja päälle maalattavissa 6–8 h jälkeen ja läpikuiva 24 h kuluttua (+20 °C, RH 50 %). Maalin kuivuminen hidastuu kylmässä ja kosteassa.

Riittoisuus: 6–10 m²/l per kerros. **Mahdollinen ohennus:** Vesi.

Puhdistus: Mahdolliset roiskeet ja maalitahrat poistettava/puhdistettava heti ennen maalin kuivumista. Ylimääräinen maali poistetaan työvälineistä, ne pestään ja huuhdellaan vedellä. **Varastointi:** Säilytetään pakkaselta suojattuna. Sulje pakkaus huolellisesti seuraavaa käyttöä varten. Avatun purkin säilytysaika on lyhyempi kuin avaamattomalla. **Ympäristöhaittojen ehkäisy:** Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jätte toimitetaan vaarallisen jätteen keräyspisteeseen. Tyhjä, kuiva pakkaus on kierrätys- ja kaatopaikkakelpoinen.

Sävy: Valkoinen.

Maalaustarvikeryhmä: 18.

Kiiltoryhmä: 6 (täyshimmeä)

EU:n VOC raja-arvo on

(kat. A/d) on 130 g/l 2010.

Tuote sisältää VOC enintään

130 g/l.

SUOJELTAVA PAKKASELTA.



VAROITUS
WARNING

VÄRIMYLLY AKVA POHJAMAALI
AKVA GRUNDFÄRG
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Sisältää 1,2-bentsisotiatoli-3(2H)-oni,
2,4,7,9-tetrametyyliidek-5-yyini-4,7-dioli.
Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Innehåller 1,2-benzisotiazoli-3(2H)-on,
2,4,7,9-tetrametyl-5-decyn-4,7-diol.
Kan orsaka en allergisk reaktion.



akva

POHJA-
MAALI

TÄYSHIMMEÄ • VESIOHENTEINEN
HELMATT • VATTENBUREN

0,9 L

Valmistaja/Tillverkare: GVK Coating Technology Oy,
21600 Parainen/Pargas, 020 749 8770, www.gvk.fi



VALMISTETTU
SUOMESSA
TILLVERKAD I FINLAND



AKVA GRUNDFÄRG helmatt

Vattenburen, lättanvänd grundfärg för målning av snickerier, lister mm. inomhus. God fyllighet och utmärkt utflytning. Mycket god vidhäftning, även på svåra underlag så som laminat, kakel osv. Akva Grundfärg 40 har lång öppettid, vilket möjliggör strykning av stora ytor. Slipbar.

Användningsområden: Alla typer av snickerier så som lister, möbler, skåp och dörrar inomhus. Lämpliga underlag är trä, spånskivor, MDF-skivor, även laminat och kakel. **Förbehandling:** Nya ytor rengörs och sköljs, så att ytorna är rena, fasta, torra och dammfria. Tidigare målade ytor slipas och rengörs noggrant med Målarvätt. Låt torka. **Arbetsförhållanden:** Ytan som ska målas, malfärgen samt luftens temperatur måste vara över +5 °C och luftens relativa fuktighet under 80 %.

Bruksanvisning: Blanda malfärgen väl. Måla jämnt med pensel, rulle eller spruta på torr och rent underlag. Låt torka. Slipa ytan med fint sandpapper för att avlägsna eventuell fiberresning. Avlägsna slipdammet noggrant. Stryk på grundfärg en eller två gånger till med mellanslip, så att en jämn och slät yta erhålls. På dörrar och andra större ytor kan man med fördel breda ut färgen med skumgummi-, filt- eller mohairrulle innan malfärgen jämnas med lackpensel. Lägre rumstemperatur (+15 °C) och rätt hög fukthalt (55–70 % RH) förlänger färgfilmens öppettid, om behov därtill finns. Ytan färdigmålas med Akva Möbelfärg 40. Var noga med att torka bort allt damm före applicering. **Torktid:** Den målade ytan är beröringsstor på 1–2 h, övermålningsbar efter 6–8 h och genomtorrt efter 24 h (vid +20 °C, RH 50 %). Torktiden förlängs om det är fuktigt i luften eller kyligt. **Åtgång:** 6–10 m²/l per skikt. **Förtunning vid behov:** Vatten.

Rengöring: Eventuella stänk och färgfläckar avlägsnas/putsas genast bort, innan malfärgen hunnit torka. Använd vid behov vatten. Avlägsna överlops färg från arbetsredskapen och tvätta samt skölj med vatten. **Lagring:** Förvara skyddad mot frost. Stäng förpackningen omsorgsfullt för att kunna användas senare. Påbörjad burk har kortare hållbarhet än en oöppnad. **Undvik miljöolägenheter:** Får ej tömmas i avlopp, vattendrag eller jordmån. Flytande färgrester lämnas till lokal insamlingsplats för farligt avfall. Tomma burkar kan lämnas till återvinningsstation.

Nyans: Vit. **Färgmaterialgrupp:** 18.
Giansgrupp: 6 (helmatt)

EU:s VOC-gränsvärde (kat. A/d) är 130 g/l 2010.
Produkten innehåller VOC maximalt 130 g/l.
SKYDDAS MOT KÖLD.

