

AKVA KALUSTEMAALI 40 puolikiiltävä



Puolikiiltävä, vesiohenteinen akrylipintamaali sisäkäyttöön. Hyvin peittävä ja tasoittuva. Pitkä aukioloaika helpottaa suurienkin pintojen maalaamista. Tarttuu hyvin alustaan ja antaa kestävä ja kellastumattoman pinnan.

Käyttökohteet: Pohjamaalattu puu-, lastulevy-, MDF-levy- ja metallipinnat sisällä, esim. listat, kalusteet, ovet ym. puusepän tuotteet. **Esikäsittely:** Maalattavan pinnan tulee olla kuiva, puhdas, kiinteä ja pölytön. Pinnat pohjamaalataan Akva Pohjamaalilla ohjeiden mukaisesti. Metallipinnat pohjamaalataan ruosteenesto-maalilla, esim. Maalarin Ruosteenestomaalilla. Aikaisemmin maalatut pinnat hiotaan ja puhdistetaan Maalarinpesulla ja käsitellään tarpeen vaatiessa Akva Pohjamaalilla.

Työolosuhteet: Ilman, maalin ja maalattavan pinnan lämpötila oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % RH.

Käyttöohjeet: Maali sekoitetaan huolellisesti ennen maalausta. Yhtenäistä pintaa varten varataan riittävä määrä maalia sävyerojen välttämiseksi. Huolehdi, että maalattava pinta on kuiva ja pölytön. Maalataan ohuella ja tasaisesti vähintään kahteen kertaan siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Annetaan kuivua käsittelykertojen välillä. Suurien pintojen, esim. ovien maalaamisessa saa parhaan tuloksen levittämällä maalin vaahtomuovi-, mohair- tai huopatelalla ja tasoittamalla sen jälkeen siveltimellä. Matalahko lämpötila (n. +15 °C) ja korkeahko kosteuspiitoisuus (55–70 % RH) pidentävät maalin aukioloaika ja helpottavat työskentelyä tarvittaessa.

Valmistaja/Tillverkare: GVK Coating Technology Oy, 21600 Parainen/Pargas, 020 749 8770, www.gvk.fi

Kuivumisaika: Maalattu pinta on kosketuskuiva 1–2 tunnissa ja päälle maalattavissa 6–8 h jälkeen ja läpikuiva 3–4 vuorokauden kuluttua (+20 °C, RH 50 %). Maalin kuivuminen hidastuu kylmässä ja kosteassa. **Riittoisuus:** 5–10 m²/l per kerros. **Mahdollinen ohennus:** Vesi.

Puhdistus: Mahdolliset roiskeet ja maalitahrat poistettava/puhdistettava heti ennen maalin kuivumista. Poista ylimääräinen maali työvälineistä, pese ja huuhtelee ne vedellä. **Varastointi:** Säilytetään pakkaselta suojattuna. Sulje pakkaus huolellisesti seuraavaa käyttöä varten. Avatun purkin säilytysaika on lyhyempi kuin avaamattomalla. **Ympäristöhaittojen ehkäisy:** Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte toimitetaan vaarallisen jätteen keräyspisteeseen. Tyhjä, kuiva pakkaus on kierrätys- ja kaatopaikkakelpoinen.

Sävy: A-perusmaali (valkoinen). **Maalaustarvikeryhmä:** 33. **Kiiltoryhmä:** 3 (puolikiiltävä)

EU:n VOC raja-arvo on (kat. A/d) on 130 g/l 2010. Tuote sisältää VOC enintään 130 g/l. **SUOJELTAVA PAKKASELTA.**



VAROITUS
VARNING

VÄRIMYLLY AKVA KALUSTEMAALI 40
AKVA MÖBELFÄRG 40
Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Sisältää 1,2-bentsisotiatzol-3(2H)-oni, 2,4,7,9-tetrametyylidek-5-yyini-4,7-dioli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 2,4,7,9-tetrametyl-5-decyn-4,7-diol. Kan orsaka en allergisk reaktion.



Värimyly



akva

**KALUSTE-
MAALI 40**

**PUOLIKIILTÄVÄ • VESIOHENTEINEN
HALVBLANK • VATTENBUREN**

0,45 L



**VALMISTETTU
SUOMESSA**
TILLVERKAD I FINLAND

AKVA MÖBELFÄRG 40 halvblank



Halvblank, vattenspädbar akrylmålfärg för färdigstrykning inomhus. Har hög täckkraft och utmärkt utflytning vid målning av snickerier. Har en för färgtypen lång öppetid, vilket möjliggör strykning av även stora ytor. Mycket god vidhäftning och ger en tålig, icke-gulnande yta.

Användningsområden: Alla typer av snickerier så som lister, möbler, skåp och dörrar inomhus. Lämpliga underlag är grundmålat trä, spånskivor, MDF-skivor och metall. **Förbehandling:** Nya ytor rengörs, så att ytorna är rena, fasta, torra och dammfria. Ytorna grundmålas med Akva Grundfärg enligt anvisningar. Metallytorna grundmålas med lämplig metallgrundfärg, t.ex. Maalarin Rostskyddsfärg. Tidigare målade ytor slipas och rengörs noggrant med Målartvätt. Ytorna grundmålas vid behov med Akva Grundfärg.

Arbetsförhållanden: Ytorna som ska målas, målfärgen samt luftens temperatur måste vara över +5 °C och luftens relativa fuktighet under 80 %.

Bruksanvisning: Blanda målfärgen väl. Reservera en tillräcklig mängd målfärg för en enhetlig yta blandad i ett kärl för att undvika nyansskillnader. Måla jämnt med pensel, rulle eller spruta minst 2 gånger med torktid emellan. Måla hellre flera tunna skikt, än få tjocka skikt. Var noga med att torka bort allt damm före färdigstrykning. På dörrar och andra större ytor kan man med fördel breda ut färgen med skumgummi-, filt- eller mohairrulle innan målfärgen jämnas med lackpensel. **Torktid:** Den målade ytan är beröringstorr på 1–2 h, övermålningsbar efter 6–8 h och

genomtorr efter 3–4 dygn (vid +20 °C, RH 50 %). Torktiden förlängs om det är fuktigt i luften eller kyligt. **Åtgång:** 5–10 m²/l per skikt. **Förtunning vid behov:** vatten.

Rengöring: Eventuella stänk och färgfläckar avlägsnas/putsas genast bort, innan målfärgen hunnit torka. Använd vid behov vatten. Avlägsna överlopps färg från arbetsredskapen och tvätta samt skölj med vatten. **Lagring:** Förvara skyddad mot frost. Stäng förpackningen omsorgsfullt för att kunna användas senare. På börjad burk har kortare hållbarhet än en oöppnad.

Undvik miljöolägenheter: Får ej tömmas i avlopp, vattendrag eller jordmån. Flytande färgrester lämnas till lokal insamlingsplats för farligt avfall. Tomma burkar kan lämnas till återvinningsstation.

Nyans: A-basfärg (vit). **Färgmaterialgrupp:** 33. **Glansgrupp:** 3 (halvblank)

EU:s VOC-gränsvärde (kat. A/d) är 130 g/l 2010. Produkten innehåller VOC maximalt 130 g/l. **SKYDDAS MOT KÖLD.**



6419726930067

ERÄNRO/BATCHNR.