

## MAALARIN PUUTERVA

Puuterva on tummanruskeaa tervaa, joka sopii yleisesti puisten rakenteiden suojaamiseen.

**Käyttökohteet:** Puuterva voidaan käyttää sellaisenaan puupintojen, veneiden ja puisten sekä metallisten tarve-esineiden suojaamiseen. Tervaa voidaan myös sekoittaa pellavaöljyyn ja havupuutärpähtiin.

**Käyttöohje:** Käsitteily suositellaan tehtäväksi aurinkoisessa säässä, työlämpötilan ollessa mielellään yli 10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden ollessa alle 80 %. Käsiteltävän kohteen on oltava puhdas, pölytön, homeeton ja kuiva (kosteuspitoisuus alle 18 %). Terva levitetään pensselillä tai rätillä. Sekoittamalla tervaan havupuutärpähtiä ja pellavaöljyä sen puuhun imeytyminen ja juoksevuus paranevat sekä kuivuminen nopeutuu.

**Kuivuminen:** Kuivumisaika riippuu säätilasta, pinnan huokoisuudesta ja levityskerroksen paksuudesta. Kuivumista voi nopeuttaa sekoittamalla joukkoon havupuutärpähtiä.

**Riittoisuus:** Noin 5 m<sup>2</sup>/l laimentamattomana.

**Työvälineiden puhdistus:** Puhdistukseen voidaan käyttää esim.

Värimyly Havupuutärpähtiä.

**Sisältää:** Sitoutuneita ja vapaita rasva- ja hartsihappoja sekä suurimolekyylisiä fenolihdisteitä.

**Hävittäminen:** Tervatun puun voi hävittää polttamalla.

### Värimyly Maalarin Puuterva

Terva, mäntyterva CAS 8011-48-1

Haitallista vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:

Pese runsaalla vedellä. Hävitä sisältö/tai sen pakkaus kunnassasi järjestettävän erillisen keräysjärjestelmän mukaisesti.

**Valmistaja/Tillverkare:** GVK Coating Technology Oy,  
21600 Parainen/Pargas, 020 749 8770, www.gvk.fi



# Maalarin PUU- TERVA

TRÄTJÄRA

1 L



VALMISTETTU  
SUOMESSA  
TILLVERKAD I FINLAND

## MAALARIN TRÄTJÄRA

Trätjära är mörkbrun tjära som lämpar sig i allmänhet för att skydda träkonstruktioner.

**Användningsområden:** Tjäran kan användas som sådan för att skydda trätror, båtar samt bruksföremål av trä eller metall. Tjäran kan även blandas med linolja eller terpentin av barrträd.

**Bruksanvisning:** Behandlingen rekommenderas att göras i soligt väder, arbetstemperaturen skall helst vara över +10 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ytan som skall behandlas skall vara torr (fukthalt under 18 %), ren, dammfri och utan mögel. Tjäran sprids ut med pensel eller trasa. Genom att späda ut tjäran med terpentin av barrträd och linolja, förbättras absorberingen och tjäran blir mera lättflytande och torkningen underlättas.

**Torkning:** Torktiden är beroende av vädret, hur porös ytan är och på hur tjockt lager som brets ut på träet. Torkningen kan påskyndas genom att blanda i terpentin av barrträd.

**Drygheit:** Cirka 5 m<sup>2</sup>/l av utspädd tjära.

**Rengöring av arbetsredskap:** För rengöringen kan t.ex. användas Värimyly Terpentin av barrträd.

**Innehåller:** Bundna och fria fett- och hartssyror samt stormolekylfenolblandningar.

**Röjning/Förstörning:** Tjärat trä kan röjas genom att bränna det.

### Värimyly Maalarin Trätjära

Tjära, furuträtjära CAS 8011-48-1

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Kan orsaka allergisk hudreaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Förvaras oätkomligt för barn. Undvik att inandas

damn/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med

mycket vatten. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med gällande avfallslagar.



VAROITUS VARNING

1L



ERÄNRO/BATCHNR: