

VÄRIMYLLY MAALARIN VESIOHENTEINEN KUULLOTE

Luonnonöljypohjainen, vesiohenteinen kuullote ulkokäyttöön. Kuullote on tarkoitettu uusille, käsittelemättömille pinnoille tai puuöljyllä aiemmin käsitellyille pinnoille ulkona. Sopii myös kestopuulle. Kuullotteella on hyvä UV-kestävyys sekä hyvä levän ja homeen kestävyys.

Käyttökohteet: Puiset ulkopinnat, ulkoseinät ja aidat, puurakenteet.

Käyttöohjeet: Maalataan kuivalle ja hyvin puhdistetulle, teräs-harjatulle tai hiotulle pinnalle. Kiiltävät pinnat hiotaan kevyesti.

Kuivumisaika: +20 °C, pölykuiva 5 h kuluttua, kuiva 1 vuorokauden kuluttua, käsittely voidaan tarvittaessa usia pinnan kuivuttua seuraavana päivänä. Vältettävä pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisten päivien aikana, koska pinta ei ole vielä tällöin saavuttanut lopullista kovuuttaan.

Työolosuhteet: Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas ja kuiva ja puun kosteuden alle 20 %. Ilman ja maalattavan pinnan lämpötila on oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Riittoisuus: Sahattu pinta 4–8m²/l. Käsitelty pinta 8–12m²/l.

Puhdistus: Työvälineet puhdistetaan lämpimällä saippua-liuksella ja huuhdellaan runsaalla vedellä.

Pakkauskoot: 2,7 l ja 9 l **Varastointi:** Ei saa jäätyä.

Sävyt: Kirkas ja ruskea.

Ympäristöhaittojen ehkäisy: Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Tyhjat, kuivat pakkaukset toimitetaan metallinkeräykseen. Haitallista vesiliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/e) 130 g/l (2010).

Tämä tuote sisältää VOC enintään 130 g/l.

Valmistaja/Tillverkare: GVK Coating Technology Oy,
21600 Parainen/Pargas, 020 749 8770, www.gvk.fi

VÄRIMYLLY MAALARIN VATTENBUREN LASYR

Lasyren som är baserad på naturlorjor används på ny/obehandlad yta eller på ytor som tidigare behandlats med träolja utomhus. Lämpar sig för tryckimpregnerat trä. Lasyren har den bästa UV-beständigheten och innehåller fungicider för att hålla alger och mögel borta.

Användningsområden: Träytor utomhus, staket, träkonstruktioner.

Bruksanvisning: Underlaget skall vara torrt och väl rengjort, stålborstat och/eller slipat. Blanka ytor slipas lätt.

Torktid: +20 °C, dammtorr efter 5 h, torr efter 1 dygn. Ytan kan vid behov behandlas följande dag om ytan torkat helt. Undvik dock mekanisk belastning på den behandlade ytan under de första dagarna för ytan har då ännu inte uppnått sin slutliga hårdhet.

Arbetsförhållanden: Träytan ska vara ren och torr och träets fuktighet <20 %. Luftens och den målbara ytans temperatur skall vara över +5 °C och luftens RH <80 %.

Åtgång: På sågade ytor 4–8 m²/l.
På tidigare behandlade ytor 8–12m²/l.

Rengöring: Arbetsredskapen tvättas med varm tvålösning och sköljs ordentligt med vatten.

Förpackningsstorlek: 2,7 l och 9 l

Lagring: Förvaras frostfritt.

Nyanser: Klar och brun.

Undvik miljöolägenheter: Flytande rester får ej tömmas i avlopp, vattendrag eller jordmån. Väl tömda, torra förpackningar lämnas till samlingsplats för metallåtervinning. Skadligt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Förvaras oåtkomligt för barn.

EU:s VOC gränsvärde (kat.A/e) 130 g/l (2010).
Denna product innehåller VOC maximalt 130 g/l.

Kirkas/Klar 2,7 L

