

Vesiohenteinen, öljypohjainen puuöljymulsio. Ehkäisee puun halkeilua sekä antaa puulle vettä ja likaa hylkivän, kuultavan ja kauniin pinnan.

**Käyttökohteet:** Uusille, käsittelämättömille pinnoille tai puuöljyllä aiemmin käsitellyille pinnoille ulkona. Terassit, laiturit, puutarhakalusteet, aidat, puuritilät yms. Sopii myös kestopuulle. Ei sisäkäyttöön. Suosittelemme käyttämään väriillistä puuöljyä, sillä sävytetty tuote suojaa puuta paremmin säärasituksilta kuin väritön.

**Esikäsittely/Käyttöohjeet:** Öljy sekoitetaan hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana. *Uudet pinnat:* Käsitteltävä pinta puhdistetaan kaikesta liasta, irtoavasta aineksesta ja pölystä. Mahdolliset homeiset ja sammalituneet pinnat on pestävä homeenpoistoaineella tuotteen ohjeiden mukaan. Pinnat huuhdotaan vedellä ja annetaan kuivua. Pinnat käsittellään 1–2 kertaa Värimylly vesiohenteisella puuöljyllä. *Aiemmin puuöljyllä käsitellyt pinnat:* Pinnat puhdistetaan liasta ja irtoavasta aineksesta. Pinnat pestäävät maalipesulla ja homehtuneet kohdat puhdistetaan homeenpoistoaineella tuotteen ohjeiden mukaan. Huuhdellaan hyvin vedellä ja annetaan kuivua. Kiiltävät pinnat hiotaan kevyesti. Käsittellään 1–2 kertaa Värimylly vesiohenteisella puuöljyllä. Jatkuvassa säärasituksessa olevat pinnat huoltokäsittellään vuosittain.

**Kuivumisaika** (+23°C, 50% RH): pölykuiva 5 h, kuiva 1 vrk kuluttuu. Seuraava käsitteily pinnan kuivuttua, yleensä seuraavana päivänä. Kuivuminen hidastuu kylmässä ja kosteassa. Vältä kuitenkin käsitteilyn pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisten päivien aikana. Pinta saavuttaa lopullisen kestävyytensä noin viikon kuluessa.

**Työoloosuheet:** Käsitteltävän pinnan tulee olla puhdas ja kuiva ja puun kosteuden alle 20 %. Ilman ja maalatavan pinnan lämpötila on oltava yli + 5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalataan siveltimellä.

**Riittoisuus:** 4–8 m²/l, riippuu puun imevyydestä.

**Puhdistus:** Työväliteen puhdistetaan lämpimällä saippualiuoksella ja huuhdellaan runsaalla vedellä.

**Varastointi:** Ei saa jäätä, varastointi mielellään +10 – +25°C. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestää pitkäaikaista varastointia.

**Sävy:** Kirkas, ruskea ja harmaa. **Maalaustarvikeryhmä:** 89.4 **Maalaustuoteryhmä:** 721

**Ympäristöhaittojen ehkäisy:** Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Tyhjät, kuivat pakkaukset toimitetaan metallineräykseen. Sisältää 3-jodi-2-propynylbutylikarbamaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilyttävä lasten ulottumattomissa.

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/e) 130 g/l (2010). Tämä tuote sisältää VOC enintään 130 g/l. **SUOJELTAVA PAKKASELTA**



VALMISTETTU  
SUOMESSA  
TILLVERKAD I FINLAND

# puuöljy

## vesiohenteinen



**KIRKAS • KLAR**  
träolja

Valmistaja/Tillverkare: GVK Coating Technology Oy, Parainen/Pargas, 020 749 8770, www.gvk.fi

Vattenburet, oljehaltigt träoljaemulsion. Motverkar sprickbildning, ger vatten- och smutsavvisande samt laserande och fin yta.

**Användningsområde:** Används på ny/o behandlad yta eller på ytor som tidigare behandlats med träolja utomhus. Terrasser, bryggor, trädgårdsmöbler, staket, trallar osv. Lämpar sig för tryckimpregnerat träd. Ej inomhus. Vi rekommenderar använda färgad träolja, nyanserad produkt skyddar trädet bättre mot värder än färglös träolja.

**Förbehandling/Bruksanvisningar:** Oljan blandas väl före användning och under användning. *Nya ytor:* Ytorna rengörs från alla smuts, lossnande partiklar och damm. Mögliga och mossbevuxna ytor måste tvättas med mögelvätt enligt produktens anvisningar. Skölj ytorna med vatten och låt torka. Ytorna behandlas 1–2 gånger med Värimylly vattenburen träolja. *Tidigare behandlade ytor:* Ytorna rengörs från smuts och lossnande partiklar. Ytorna tvättas med målarvätt och mögliga ställen rengörs med mögelvätt enligt produktens anvisningar. Skölj väl med vatten och låt torka. Blanka ytor slipas lätt. Ytorna behandlas 1–2 gånger med Värimylly vattenburen träolja. Ytorna som är utomhus borde behandlas varje år.

**Torktid** (+23°C, 50 % RH): dammtorr efter 5 h, torr efter 1 dyn. Nästa behandling efter att ytan har torkat, normalt nästa dag. Träoljan torkar långsammare i kyla och fukt. Undvik dock mekanisk belastning på den behandlade ytan under de första dagarna. Ytan når slutlig hållbarhet inom en vecka.

**Arbetsförhållanden:** Träytan ska vara ren och torr och trädets fuktighet < 20 %. Luftens och den målbara ytan temperatur skall vara över +5°C och luftens RH < 80 %. Målas med pensel.

**Åtgång:** 4–8 m²/l, beroende av underlaget.

**Rengöring:** Arbetsredskapen tvättas med varm tvållossning och sköljs ordentligt med vatten.

**Lagring:** Förvaras frostfritt, bästa lagringstemperaturen +10 – +25°C. Dåligt stängd eller påbörjad förpackning klarar inte långvarig lagring.

**Nyanser:** Klar, brun och grå. **Färgmaterialgrupp:** 89.4 **Färgproduktgrupp:** 721

**Undvik miljölägenheter:** Flytande rester får inte tömmas i avlopp, vattendrag eller jordmän. Väi tömda, torra förpackningar lämnas tillinsamlingsplatser för metallåtervinnning. Innehåller 3-jod-2-propynylbutylikarbamat. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras åtväntligt för barn.

EU:s VOC gränsvärde (kat. A/e) 130 g/l (2010).  
Denna produkt innehåller VOC maximalt 130 g/l. **SKYDDAS MOT FROST**

Erän/Batchnr.

Kirkas 0,91

