

Vesiohenteinen, öljyphojainen puuöljymulsio. Ehkäisee puun halkeilua sekä antaa puulle vettä ja likaa hylkivän, kuultavan ja kauniin pinnan.

**Käyttökohteet:** Uusille, käsittelytömille pinnoille tai puuöljyllä aiemmin käsittelyllä pinnolle ulkona. Terassit, laiturit, puutarhakalusteet, aidat, puuritilat yms. Sopii myös kestopulle. Ei sisäkäyttöön. Suosittelemme käytettämään väriillistä puuöljyä, sillä sävytetty tuote suojaa puuta paremmin sääristuksilta kuin väritön.

**Esikäsitteily/Käyttöohjeet:** Öljy sekoitetaan hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana. **Udet pinnat:** Käsittelytävä pinta puhdistetaan kaikesta liasta, irtovastaaineksesta ja pölystä. Mahdolliset homeiset ja sammaloituneet pinnat on pestävä homeenpoistoaineella tuotteen ohjeiden mukaan. Pinnat huuhdotaan vedellä ja annetaan kuivumaan. Pinnat käsittellään 1–2 kertaa Värimylly vesiohenteisella puuöljyllä. **Aiemmin puuöljyllä käsittelytävä pinnat:** Pinnat puhdistetaan liasta ja irtovastaaineksesta. Pinnat pestäään maalipesulla ja homehtuneet kohdat puhdistetaan homeenpoistoaineella tuotteen ohjeiden mukaan. Huuhdellaan hyvin vedellä ja annetaan kuivumaan. Kiiltävät pinnat hiotaan kevyesti. Käsittellään 1–2 kertaa Värimylly vesiohenteisella puuöljyllä. Jatkuvassa sääristuksessa olevat pinnat huoltokäsittellään vuosittain.

**Kuivumisaika** (+23 °C, 50% RH): pölykuiva 5 h, kuiva 1 vrk kuluttua. Seuraava käsittely pinnan kuivuttua, yleensä seuraavana päivänä. Kuivuminen hidastuu kylmässä ja kosteassa. Vältä kuitenkin käsittelyn pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisenä päivän aikana. Pinta saavuttaa lopullisen kestävyytensä noin viikon kullessa. **Työolosuhteet:** Käsittelytävä pinnan tulee olla puhdas ja kuiva ja puun kosteuden alle 20 %. Ilman ja maalattavan pinnan lämpötila on oltava yli + 5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalataan siveltimellä. **Riittoisuus:** 4–8 m<sup>2</sup>/l, riippuu puun imevyydestä.

**Puhdistus:** Työvälineet puhdistetaan lämpimällä saippualiuoksella ja huuhdellaan runsaalla vedellä. **Varastointi:** Ei saa jäätyä, varastointi miehellään +10 – +25 °C. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

**Sävy:** Kirkas, ruskea ja harmaa. **Maalaustarvikerryhmä:** 89.4

**Maalaustuoterryhmä:** 721

**Ympäristöhaittojen ehkäisy:** Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Tyhjät, kuivat pakkaukset toimitetaan metallinkiräykseen. Sisältää 3-jodi-2-propynylbutylikarbamaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/e) 130 g/l (2010). Tämä tuote sisältää VOC enintään 130 g/l.

**SUOJELTAVA PAKKASELTA**

Vattenburet, oljehaltigt träoljaemulsion. Motverkar sprickbildning, ger vatten- och smutsavvisande samt laserande och fin yta.

**Användningsområde:** Används på ny/obehandlad yta eller på ytor som tidigare behandlats med träolja utomhus. Terrasser, bryggor, trädgårdsmöbler, staket, trallar osv. Lämpar sig för tryckimpregnerat trå. Ej inomhus. Vi rekommenderar använda färgad träolja, nyanserad produkt skyddar träet bättre mot värder än färglös träolja.

**Förbehandling/Bruksanvisningar:** Oljan blandas väl före användning och under användning. **Nya ytor:** Ytorna rengörs från all smuts, lossnande partiklar och damm. Mögliga och mossbevuxna ytor måste tvättas med mögelvätt enligt produktens anvisningar. Skölj ytorna med vatten och låt torka. Ytorna behandlas 1–2 gånger med Värimylly vattenburen träolja. **Tidigare behandlade ytor:** Ytorna rengörs från smuts och lossnande partiklar. Ytorna tvättas med målartvätt och mögliga ställen rengörs med mögelvätt enligt produktens anvisningar. Skölj väl med vatten och låt torka. Blanka ytor slipas lätt. Ytorna behandlas 1–2 gånger med Värimylly vattenburen träolja. Ytorna som är utomhus borde behandlas varje år.

**Torktid** (+23 °C, 50 % RH): dammtrörr efter 5 h, torr efter 1 dgn. Nästa behandling efter att ytan har torkat, normalt nästa dag. Träoljan torkar långsammare i kyla och fukt. Undvik dock mekanisk belastning på den behandlade ytan under de första dagarna. Ytan når slutlig hållbarhet inom en vecka.

**Arbetsförhållanden:** Träytan ska vara ren och torr och träets fuktighet < 20 %. Luftens och den mälbbara ytans temperatur skall vara över +5 °C och luftens RH < 80 %. Målas med pensel. **Åtgång:** 4–8 m<sup>2</sup>/l, beroende av underlaget.

**Rengöring:** Arbetsredskapen tvättas med varm tvållossning och sköljs ordentligt med vatten. **Lagring:** Förvaras frostfritt, både lagringstemperaturen +10 – +25 °C. Dåligt stängd eller påbörjad förpackning klarar inte långvarig lagring. **Nyanser:** Klar, brun och grå. **Färgmaterialgrupp:** 89.4

**Färgproduktgrupp:** 721

**Undvik miljölägenheter:** Flytande rester får inte tömmässä av loppvattendrag eller jordmän. Väl tömda, torra förpackningar lämnas tillningsplats för metallåtervinnning. Innehåller 3-jod-2-propynylbutylkarbamat. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oätkomligt för barn.

EU:s VOC gränsvärde (kat. A/e) 130 g/l (2010).

Denna produkt innehåller VOC maximalt 130 g/l.

**SKYDDAS MOT FROST**

Eränr/Batchnr.

Harmaa 2,7 L



6419726980529