

Vesiohenteinen, öljypohjainen puuöljyemulsio. Ehkäisee puun halkeilua sekä antaa puulle vettä ja likaa hylkivän, kuultavan ja kauniin pinnan.

Käyttökohteet: Uusille, käsittelemättömille pinnoille tai puuöljyllä aiemmin käsitellyille pinnoille ulkona. Terrasit, laiturit, puutarhakalusteet, aidat, puuriilat yms. Sopii myös kestopuulle. Ei sisäkäyttöön. Suosittelemme käyttämään värikkästä puuöljyä, sillä säilytetty tuote suojaa puuta paremmin sääräsituksilta kuin väritön.

Eisikäsitely/Käyttöohjeet: Öljy sekoitetaan hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana. *Uudet pinnat:* Käsiteltävä pinta puhdistetaan kaikesta liasta, irtoavasta aineksesta ja pölystä. Mähdölliset homeiset ja sammaloituneet pinnat on pestävä homeenpoistoaineella tuotteen ohjeiden mukaan. Pinnat huuhdotaan vedellä ja annetaan kuivua. Pinnat käsitellään 1–2 kertaa Värimyly vesiohenteisellä puuöljyllä. *Aiemmin puuöljyllä käsitellyt pinnat:* Pinnat puhdistetaan liasta ja irtoavasta aineksesta. Pinnat pestään maalipesulla ja homehtuneet kohdat puhdistetaan homeenpoistoaineella tuotteen ohjeiden mukaan. Huuhdellaan hyvin vedellä ja annetaan kuivua. Kiiltävät pinnat hiotaan kevyesti. Käsitellään 1–2 kertaa Värimyly vesiohenteisellä puuöljyllä. Jatkuvassa sääräsituksessa olevat pinnat huoltokäsitellään vuosittain.

Kuivumisaika (+23° C, 50% RH): pölykuiva 5 h, kuiva 1 vrk kuluttua. Seuraava käsitely pinnan kuivuttua, yleensä seuraavana päivänä. Kuivuminen hidastuu kylmässä ja kosteassa. Vältä kuitenkin käsitellyn pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisten päivien aikana. Pinta saavuttaa lopullisen kestävyytensä noin viikon kuluessa. **Työolosuhteet:** Käsiteltävän pinnan tulee olla puhtas ja kuiva ja puun kosteuden alle 20%. Ilman ja maalattavan pinnan lämpötila on oltava yli + 5° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%. Maalataan siveltimellä. **Riittoisuus:** 4–8 m²/l, riippuu puun imevyydestä.

Puhdistus: Työvälineet puhdistetaan jääpimällä saippuliuoksella ja huuhdellaan runsaalla vedellä. **Varastointi:** Ei saa jäätyä, varastointi mielellään +10 – +25° C. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

Sävyt: Kirkas, ruskea ja harmaa. **Maalaustarvikeryhmä:** 89.4 **Maalaustuoteryhmä:** 721

Ympäristöhaittojen ehkäisy: Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Tyhjäät, kuivat pakkaukset toimitetaan metallinkeräykseen. Sisältää 3-jodi-2-propynylibutyylkarbamaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/e) 130 g/l (2010). Tämä tuote sisältää VOC enintään 130 g/l.

SUOJELTAVA PAKKASELTA

Vattenburet, oljehaltigt träoljaemulsion. Motverkar sprickbildning, ger vatten- och smutsavvisande samt laserande och fin yta.

Användningsområde: Används på ny/obehandlad yta eller på ytor som tidigare behandlats med träolja utomhus. Terrasser, bryggor, trädgårdsmöbler, staket, trallar osv. Lämpar sig för tryckimpregnerat trä. Ej inomhus. Vi rekommenderar använda färgad träolja, ytnersad produkt skyddar träet bättre mot väder än färglös träolja.

Förbehandling/Bruksanvisningar: Oljan blandas väl före användning och under användning. *Nya ytor:* Ytorna rengörs från all smuts, lossnande partiklar och damm. Möjliga och mossbevuxna ytor måste tvättas med mögeltvätt enligt produktens anvisningar. Skölj ytorna med vatten och låt torka. Ytorna behandlas 1–2 gånger med Värimyly vattenburen träolja. *Tidigare behandlade ytor:* Ytorna rengörs från smuts och lossnande partiklar. Ytorna tvättas med målartvätt och möjliga ställen rengörs med mögeltvätt enligt produktens anvisningar. Skölj väl med vatten och låt torka. Blanka ytor slipas lätt. Ytorna behandlas 1–2 gånger med Värimyly vattenburen träolja. Ytorna som är utomhus borde behandlas varje år.

Torktid (+23° C, 50% RH): dammtorr efter 5 h, torr efter 1 dygn. Nästa behandling efter att ytan har torkat, normalt nästa dag. Träoljan torkar långsammare i kyla och fukt. Undvik dock mekanisk belastning på den behandlade ytan under de första dagarna. Ytan är slutlig hållbarhet inom en vecka.

Arbetsförhållanden: Träytan ska vara ren och torr och trätets fuktighet < 20%. Luftens och den målbara ytans temperatur skall vara över +5° C och luftens RH < 80%. Målas med pensel. **Åtgång:** 4–8 m²/l, beroende av underlaget. **Rengöring:** Arbetsredskapen tvättas med varm tvålösning och sköljs ordentligt med vatten. **Lagring:** Förvaras frostfritt, bästa lagringstemperaturen +10 – +25° C. Dåligt stängd eller påbörjad förpackning klarar inte långvarig lagring. **Nyanser:** Klar, brun och grå. **Färgmaterialgrupp:** 89.4 **Färgproduktgrupp:** 721

Undvik miljöolägenheter: Flytande rester får inte tömmas i avlopp, vattendrag eller jordmån. Väl tömda, torra förpackningar lämnas till samlingsplats för metalåtervinning. Innehåller 3-jod-2-propynylibutyylkarbamat. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn.

EU:s VOC gränsvärde (kat. A/e) 130 g/l (2010).

Denna produkt innehåller VOC maximalt 130 g/l.

SKYDDAS MOT FROST

Eränr/ Batchnr.

Ruskea 2,71

