



LINOLJEFRNISSA framställs genom kokning av linolja. Används som primer på trätyr och som impregneringsämne på ytor inomhus och utomhus. Skyddar träet från fukt och ger en vacker, genomskinlig och vattenavvisande yta. Vid användningen bör den långsamma torkningen av produkten beaktas.

En framställd blandning av tjära, terpentin av barrträd och linoljefernissa kan användas för ytbehandling av bl.a. båtar, bryggor, trädgårdsmöbler. Även lämplig för bl.a. tillverkning och förtunning av oljefärger. Linoljefernissan kan också blandas i färg och lack, då ökar absorptionen till underlaget. Kompatibiliteten bör testas.

Drygheit: ca. 2-10 m²/l.

Appliceringsmetoder: Pensel, handduk eller svamp.

Torkningstid: Flera dagar. Torka långsamt genom oxidation. Torka bort den olja som inte absorberats från ytan, för att undvika att den skrynklar sig.

Användningsförhållanden: Ytan som skall behandlas bör vara torr. Temperaturen bör vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80% vid appliceringen och under torkningstiden.

Färgnyanser: gulaktig olja

ANVÄNDNINGSIKTRUKTIONER:

Förbehandling av ytorna: Ytan som skall behandlas bör vara torr (fukthalt mindre än 20%), och rengöras noggrant från smuts, fett och damm. Eventuellt mögel, svampskador och cyanos måste tas bort före behandlingen. Murkna plankor skall bytas ut. Den gamla färgen från målade eller lackerade ytor måste tas bort helt innan behandlingen.

Användning: Linoljefernissan bör blandas noggrant före användningen och gärna också under behandlingen. Appliceras på ytan med en pensel, trasa eller svamp, jämnt från kant till kant utmed träfiberna. Spetsarna på trädelarna måste hanteras mycket varsamt. Överflödiga, icke absorberade linoljefernissa torkas bort. Ytan bör behandlas en eller flera gånger beroende på kvaliteten på träet och användningsområdet, så att linoljefernissan inte hinner torka emellan, samt så att absorberingen av de följande lagren förhindras.

Rengöring av arbetsredskapen: Tvätta arbetsredskapen efter användningen med terpentin av barrträd. Mineralterpentin passar också för rengöring av arbetsredskapen.

Förvaring: Gärna i ett svalt (5-30 °C) och torrt utrymme. Hållbarheten för en öppnad förpackning är 2 år. Öppnad förpackning kan inte förvaras under en längre period.

Produktsäkerhet: Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

Obs! Trasor etc. som använts vid bearbetning med linoljefernissa (trasor som har absorberats av linoljefernissa) är eventuellt självantändande, så de bör brännas eller tvättas noggrant.



eskarro

PELLAVAÖLJY- VERNISSA LINOLJEFRNISSA



PELLAVAÖLJYVERNISSA valmistetaan pellavaöljystä keittämällä. Käytetään puupintojen pohjusteena ja kyllästysaineena sisä- ja ulkotiloissa. Suojaa puuta kosteudelta ja antaa sille kauniin, läpikuultavan ja vetäytyvän pinnan. Käytössä tulee huomioida tuotteen hidas kuivuminen.

Tervasta, havupuutäpätistä ja pellavaöljyvernissasta valmistettua seosta voi käyttää veneiden, laitureiden, pihakalusteiden ym. pintakäsittelyyn. Soveltuu myös mm. öljymaalien valmistukseen ja ohentamiseen. Yhteensopivuus on testattava.

Riittoisuus: n. 2-10 m²/l

Levitysmenetelmät: Sivellin, pyyhe tai sieni

Kuivumisaika: Useita päiviä. Kuivuu hitaasti hapettumalla. Pyyhi imeytymätön öljy pois niin vältty pinnan rypistymiseltä.

Käsittelyolosuhteet: Käsittävän pinnan tulee olla kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana lämpötilan tulee olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Värisävyt: Kellertävä öljy

KÄYTTÖOHJEET:

Pintojen esivalmistelu: Käsittävän pinnan on oltava kuiva (kosteus alle 20 %) sekä huolellisesti puhdistettu liasta, rasvasta ja pölystä. Myös mahdollinen home, sienivauriot ja sinerrys on poistettava ennen käsittelyä. Lahonneet laudat on vaihdettava uusiin. Maalatuilta tai lakatuilta pinnoilta on vanha maali poistettava kokonaan ennen käsittelyä.

Käsittely: Pellavaöljyvernissa on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä ja mieluiten myös käsittelyn aikana. Levitetään pinnoille sivelimellä, pyyhkeellä tai pesusienellä tasaisesti reunasta reunaan pitkin puunsyitä. Puuosien kärjet tulee käsitellä erittäin huolellisesti. Ylimääräinen, imeytymätön pellavaöljyvernissa pyyhitään pois. Käsitellään yhteen tai useampaan kertaan puun laadusta ja käyttökohteesta riippuen siten, ettei pellavaöljyvernissa pääse väliin kuivumaan ja estämään myöhempien kerrosten imeytymistä.

Työvälineiden pesu: Pese työvälineet käytön jälkeen havupuutäpätillä. Työvälineiden pesuun käy myös mineraalitäpätti.

Varastointi: Mieluiten viileässä (5-30 °C) ja kuivassa tilassa. Säilyy avaamattomassa pakkauksessa 2 vuotta. Vajaa astia ei kestä pitkää varastointia.

Tuoteturvallisuus: Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti.

Huom! Pellavaöljyvernissan käsittelyssä käytetyt rievut yms. (joihin on imeytynyt vernissaa) ovat mahdollisesti itse syttyviä, joten ne tulee polttaa tai pestä huolellisesti.



eskarro

ESKARO GROUP AB Sweden

F ESKARO OY, Vanha Porintie 1890
03400 Vihti, Finland, Puh. 0207 856 635
www.eskaro.fi

E ESKARO AS, Fosforiidi 20, Maardu
74114 Estonia, Tel. (+372) 621 7949
www.eskaro.ee

UFI: UW2T-R1A5-5004-MY53