



PELLAVAÖLJYJERNISSÄ valmistetaan pellavaöljystä keittämällä. Käytetään puupintojen pohjusteena ja kylästäysaineena sisä- ja ulkoiloissa. Suojaa puuta kosteudelta ja antaa sille kauniin, läpikuultavan ja vettähyökyvän pinnan. Käytössä tulee huomioida tuotteen hidas kuivuminen.

Tervasta, havupuutäpätistä ja pellavaöljyvarnissa valmistettua seosta voi käyttää veneiden, laitureiden, pihakalusteiden ym. pintakäsittelyyn. Soveltuu myös mm. öljymaalien valmistukseen ja ohentamiseen. Yhteensopivuus on testattava.

Riittäisyys: n. 2-10 m²/l

Levitysmenetelmät: Sivellin, pyyhe tai sien

Kuivumisaika: Useita päiviä. Kuivuu hitaasti hapettumalla. Pyyhi imeytymätön öljy pois niin välttyä pinnan rypistymiseltä.

Käsittelyolosuhteet: Käsitteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana lämpötilan tulee olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Värisävyt: Kellertävä öljy

KÄYTTÖOHJEET:

Pintojen esivalmistelu: Käsitteltävän pinnan on oltava kuiva (kosteus alle 20 %) sekä huolellisesti puhdistettu liasta, rasvasta ja pölystä. Myös mahdollinen home, sienivauriot ja sinermys on poistettava ennen käsittelyä. Lahonneet laudat on vaihdettava uusiin. Maalatiilita tai lakatiilita pinoilta on vanha maali poistettava kokonaan ennen käsittelyä.

Käsittely: Pellavaöljyvarnissa on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä ja mieluiten myös käsittelyn aikana. Levitetään pinoille siveltimellä, pyyhkeellä tai pesusienellä tasaisesti reunasta reunan pitkin puunsyitä. Puuosien kärkeä tulee käsitellä erittäin huolellisesti.

Ylimääräinen, imeytymätön pellavaöljyvarnissa pyyhkitään pois. Käsitteliään yhteen tai useampaan kertaan puun laadusta ja estämään myöhempien kerrosten imeytymistä. pääse välillä kuivumaan ja estämään myöhempien kerrosten imeytymistä.

Työvälineiden pesu: Pese työvälineet käytön jälkeen havupuutäpätillä. Työvälineiden pesuun käy myös mineraalitärpättä.

Varastointi: Mieluiten viileässä (5-30 °C) ja kuivassa tilassa. Säilytä vaaramattomassa pakkauksessa 2 vuotta. Vajaa astia ei kestä pitkää varastointia.

Tuoteturvallisuus: Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteidenhävitysalaesäädännön mukaisesti.

Huom! Pellavaöljyvarnissa käsittelyssä käytetyt rievut yms. (joihin on imeytynyt vernissaa) ovat mahdollisesti itse syttyviä, joten ne tulee polttaa tai pestä huolellisesti.



LINOLJEFERNISSÄ framställs genom kokning av linolja. Används som primer på trätyr och som impregneringsämne på tytr inomhus och utomhus. Skyddar träet från fukt och ger en vacker, genomskinlig och vattenavvisande yta. Vid användningen bör den långsamma torkningen av produkten beaktas.

En framställd blandning av tjära, terpentin av barrträd och linoljefernissa kan användas för tytrhandling av bl.a. båtar, bryggor, trädgårdsmöbler. Även lämplig för bl.a. tillverkning och förtunning av oljefärger. Linoljefernissan kan också blandas i färg och lack, då ökar absorptionen till underlaget. Kompatibiliteten bör testas.

Drygheit: ca. 2-10 m²/l.

Appliceringsmetoder: Pensel, handduk eller svamp.

Torkningstid: Flera dagar. Torka långsamt genom oxidation. Torka bort den olja som inte absorberats från tytan, för att undvika att den skrynklar sig.

Användningsförhållanden: Tytan som skall behandlas bör vara torr. Temperaturen bör vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80% vid appliceringen och under torkningstiden.

Färgnyanser: gulaktig olja

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER:

Förbehandling av tyterna: Tytan som skall behandlas bör vara torr (fukthalt mindre än 20%), och rengöras noggrant från smuts, fett och damm. Eventuellt mögel, svampskador och cyanos måste tas bort före behandlingen. Murka plankor skall bytas ut. Den gamla färgen från målade eller lackerade tyter måste tas bort helt innan behandlingen.

Användning: Linoljefernissan bör blandas noggrant före användningen och gärna också under behandlingen. Appliceras på tytan med en pensel, trasa eller svamp, jämnt från kant till kant utmed träfiberna. Spetsarna på trädelarna måste hanteras mycket varsamt. Överflödig, icke absorberad linoljefernissa torkas bort. Tytan bör behandlas en eller flera gånger beroende på kvaliteten på träet och användningsområdet, så att linoljefernissan inte hinner torka emellan, samt så att absorberingen av de följande lagren förhindras.

Rengöring av arbetsredskapen: Tvätta arbetsredskapen efter användningen med terpentin av barrträd. Mineralterpentinen passar också för rengöring av arbetsredskapen.

Förvaring: Gärna i ett svalt (5-30 °C) och torrt utrymme. Hållbarheten för en öppen förpackning är 2 år. Öppen förpackning kan inte förvaras under en längre period.

Produktsäkerhet: Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

Obs! Träor etc. som använts vid bearbetning med linoljefernissa (träor som har absorberats av linoljefernissa) är eventuellt självantändande, så de bör brännas eller tvättas noggrant.

UF: UW2T-R1A5-5004-MY53



ESKARO GROUP AB Sweden

ESKARO OY, Vanha Porintie 1890
03400 Vihti, Finland, Puh. 0207 856 635
www.eskaro.fi

ESKARO AS, Fosforidit 20, Maarudi
74114 Estonia, Tel. (+372) 621 7499
www.eskaro.ee

pellavaöljy-
varnissa 3L



61430011069576