

# ILVES Talomaali

**Valmiiksi sävytetty, tummanruskea (RR32).** Vesiohenteinen ulkomaali, akrylaatti. Soveltuu laudasta tehdyille puupinnoille kuten ulkoseiniin, vuorilautoihin ja räystäslautoihin. Ei suositella hirsipinnoille. Sopii myös betoni- ja rappauspinnalle.

Varmista, että kaikki maalipurkit ovat samaa valmistuserää (Batch) tai vaihtoehtoisesti sekoita eri erät keskenään sävyerojen välttämiseksi. **UUDET PUUPINNAT:** Pohjamaalaa uudet pinnat Ilves Ulkopohjalla. Pohjamaali estää hilseilyä ja pidentää maalauksen huoltoväliä. Käytä Ilves Oksalakkaa estämään pihkavalumia ja Ilves Ruosteenestomaalia estämään naulojen ruustumista. **AIEMMIN MAALATUT PUUPINNAT:** Pese pinnat homepesuaineella, huuhtelee ja anna kuivua. Aikaisemmin maalatut hyväkuntoiset maalipinnat voidaan maalata suoraan Ilves Talomaalilla. Huonokuntoinen hilseilevä maali poistetaan ja pinta pohjamaalataan Ilves Ulkopohjalla. Pohjamaali estää hilseilyä ja pidentää maalauksen huoltoväliä. **BETONI- JA RAPPAUSPINNAT:** Maalaamaton pinta pohjustetaan Ilves Kivipohjusteella mikä lujittaa pintaa, parantaa maalin tarttuvuutta ja estää kalkin kulkeutumista betonista maalin pintaan. **TYÖTAPA:** Sively tai ruiskutus. Tasoitus siveltimellä. **RIITTOISUUS:** Sahattu puu 5–6 m<sup>2</sup>/l, aiemmin maalattu 7–8 m<sup>2</sup>/l. **KUIVUMISAIKA:** 1–2 h lämpötilan ollessa +23 °C ja ilmankosteuden 50 %. Alhaisemmissa lämpötiloissa ja kostealla säällä kuivumisaika on pidempi. **KIILTOASTE:** Puolihihmeä. **OHENNE JA TYÖVÄLINEIDEN PESU:** Vesi. Ohennusta suositellaan vain ruiskumaalaukseen. **TYÖSKENTELYLOSUHTEET:** Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja pölytön. Ilman lämpötila vähintään +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. **KULJETUS JA VARASTOINTI:** Kuljetus pystyasennossa ja tuettuna. Suojeltava jäätymiseltä. Optimi säilytyslämpötila on +5 – +25 °C. Säilytä lasten ulottumattomissa. **PAKKAUKSEN HÄVITYS:** Tyhjä purkki hävitetään sekajätteen joukossa tai huomioiden paikalliset lajitteluohjeet. Nestemäinen ylijäämämaali toimitetaan purkissa ongelmajättekeräykseen.

Sisältää biosidivalmisteita: C(MIT/MIT (3:1) ja BIT. Sisältää biosidituotetta maalikalvon suojaamiseksi: IPBC. OIT. diuron [ISO]. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Maalautuoteryhmä 2012: 461 Puujulkisivujen vesiohenteiset dispersiomaalit RL 11...13. EU raja-arvo (kat. A/d): 130 g/l (2010). Tuotteen VOC: < 130 g/l VOC.

Ilves-maalit | Läntinen teollisuuskatu 18, 02920 ESPOO  
Puh. 09 345 5021 (ark. 8–16) | asiakaspalvelu@ilvesmaalit.fi | [www.ilvesmaalit.fi](http://www.ilvesmaalit.fi)

# ILVES Husfärg

**Färdigt nyanserat, mörkbrun (RR32).** Vattenburen utomhusfärg, akrylat. Lämpär sig på träytor, gjorda av brädor, såsom ytterväggar, foderbräden och täckor. Rekommenderas inte på stockytor. Lämpär sig även på betong- och rappade ytor.

Försäkra dig om att alla färgburkar är av samma Batch eller alternativt blanda ihop olika partier för att undvika färgvariationer. **NYA TRÄYTOR:** Grundmåla nya ytor med Ilves Utegrund. Grundfärgen förhindrar flagning och förlänger målningsintervallet. Använd Ilves Kvistlack för att förhindra kådavrinning och Ilves Rostskydd för att förhindra att spikarna rostar. **TIDIGARE MÅLADE TRÄYTOR:** Tvätta ytorna med mögeltvättmedel, skölj och låt torka. Tidigare målade ytor, som är i gott skick, kan målas direkt med Ilves Husfärg. I dåligt skick flagnande färg avlägsnas och ytan grundmålas med Ilves Utegrund. Grundfärgen förhindrar flagning och förlänger målningsintervallet. **BETONG- OCH RAPPADE YTOR:** Omålad yta grundmålas med Ilves Stengrund, som stärker ytan, förbättrar färgvidhäftningen och förhindrar att kalk tränger igenom från betong till färgyta. **ARBETSSÄTT:** Pensel eller spruta. Utjämning med pensel. **ÅTGÅNG:** Sågat trä 5–6 m<sup>2</sup>/l, tidigare målat 7–8 m<sup>2</sup>/l. **TORKTID:** 1–2 h vid +23 °C och 50 % luftfuktighet. Vid lägre temperatur eller fuktigt väder är torktiden längre. **GLANS:** Halvmatt. **FÖRTUNNING OCH TVÄTT AV ARBETSREDSKAP:** Vatten. Förtunning rekommenderas endast vid målning med spruta. **ARBETSFÖRHÅLLANDEN:** Ytan som skall behandlas bör vara torr och dammfri. Luftens temperatur minst +5 °C och luftens relativa fuktighet under 80 %. **TRANSPORT OCH LAGRING:** Transporteras i upprätt läge och stöds. Skyddas mot frost. Optimal lagringstemperatur är +5 – +25 °C. Förvaras oåtkomligt för barn. **FÖRSTÖRELSE AV FÖRPACKNING:** Tom burk hanteras som blandavfall eller med beaktande av lokala sorteringsanvisningar. Flytande överskotts färg levereras i burken och hanteras som farligt avfall.

Innehåller biocidprodukter: C(MIT/MIT (3:1) och BIT. Innehåller biocidprodukter för att skydda färgfilmen: IPBC. OIT. diuron [ISO]. Kan orsaka en allergisk reaktion. Färgmaterialgrupp 2012: 461 Vattenlösliga dispersionsfärger för träfasader. EU-gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC: <130 g/l.

2,7 L

