

**SV
FÖNSTER/DETALJER****Vilka ytor du kan måla:**

Träfönster, dörrar, vindskivor och utemöbler men även på tidigare rostskyddsgrundat stål utomhus.

Så här gör du - det är enkelt:

Tvätta och skölj väl med vatten. Skrapa/borsta bort lös färg och lösa träfibrer/rost. Runda av vassa kanter/hörn och mattslipa blank färg. Rör om färgen ordentligt. Trärena ytor, grundas med grundolja, vänta 30 min. Vid stor väderpåverkan t.ex. fönster använd Grundolja och Utегrundfärg för ett hållbart system. Ståltor, grundas med lämplig rostskyddsgrundfärg, låt torka. Måla hela ytan med pensel, var extra nog i hörn och kanter. Vänta minst 8 tim, måla en gång till.

Glans: Halvblank

Räcker till: 1 liter räcker till 6-7 m²
Torktid: Klubbfrei ca 5 tim. Övermålningsbar ca 10 tim.

Målningstemperatur: Minst +7 grader
Rengöring: Vatten eller penselvätt

Förvaras: Frostfritt

Vattenburen

VOC-gränsvärde: (Kat A/d): 130g/l (2010)
Produktens VOC: < 130g/liter

Innehåller 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol och 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Ta bort mest möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

**FI
IKKUNAT & YKSITYISKOHDAT****Mitä pintoja voit maalata:**

Puuikunat, ovet, räystälaudat ja ulkokalusteet, mutta myös aiemmin ruostesuojaalla pohjustettu teräs ulkonäkö.

Tee näin - maalaus on helppo:

Pese ja huuhdella hyvin vedellä. Kaavi/harjaa pois irralinen malja ja irralistiset puukuidut /ruoste. Pyöräistä terävätkulmat/reunat ja hio kiiltävä malai himmeäksi. Sekoitaa maali kunnolla. Puupuataat pinnat pohjustetaan öljypohjusteella. Odota sitten 30 minuuttia. Jos esim. ikkunat ovat sääoloiille alttiit, käytetään öljypohjustetta ja Ulkopohjamaalia kestävän tuloksen saamiseksi. Teräspinnat pohjustetaan sopivalla ruostesuoja-pohjamaallilla ja annetaan kuivua. Maala koko pinta siveltimellä, ole erityisen huolellinen kulmissa ja reunissa. Odota vähintään 8 tuntia ja maalaaa sitten toisen kerran.

Kiilto: Puoliukiötävä

Riittisuus: 1 litra riittää noin 6-7 m² alueelle
Kuivumisaika: Kosketuskuvia noin 5 tunnia.
Päälemaalattava noin 10 tunnin kuluttua.

Maalauslämpötila: Vähintään +8°C
Puuhdistus: Vesi ja saippua

Säilytointeinen
Vesi/ohenteinen

VOC-raja-arvo (Kat A/d): 130g/l (2010)
Tuotteenv VOC: < 130g/litra

Sisältää 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol ja 1,2-benzisotiazol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Poista maalausvilineistä mahdollisimman paljon maalia ennen puhdistusta. Nesteemäisiä maalinjäämiä ei saa päästää värimäriin, vaan ne on vietävä paikalliseen keräyspisteeseen. Hyvin tyhjennettyt pakkaukset voidaan jättaa kierrätyssäsamalle tai -keskukseen.

Maahanluoja: Maston Oy, Teollisuustie 10, 02880 Vantaa, Puh +358 20 718 580.

www.maston.fi

Valmistaja: Tikkurila Sverige AB

**NO/DK
VINDU/DETALJER****UK
WINDOW/EXTERIOR FIXTURES****Hvilke overflater du kan male:**

Använd på trevduer, dörer, vindskier/vindskeder och utemöbler, men også på tidigere rustbehandlet stål utendørs.

Slik/sådan gjør du - det er enkelt:

Vask og skyll grundig med vann. Skrap/børst bort les maling og løse trefibre/rust. Skarpe kanter/hjørner avrundes, og blank maling mattslipes. Rør grundig i malingen. Ubehandlet treverk grunes med gruningssolje/grundingsolje. Vent deretter 30 minutter. For overflater som er spesielt værutsatt/vejrutsatt, som f eks. vinduer, anvend gruningssolje/grundingsolje og utegrunning/utegrunding for bedre holdbarhet. Ståloverflater grunes med egnet rustbehandlingsmiddel. La overflatene tørke/tørre. Mal hele overflatene med pensel, var ekstra nøy/omhyggelig med hjørner og kanter. Vent i minst 8 timer før du maler en gang til.

Glans: Halvblank

Forbruk: 1 liter er nok til 6-7 m²
Torketid: Klebefri etter ca. 5 timer. Overmalbar etter ca. 10 timer.

Målningstemperatur: Minst +8 grader
Rengjøring: Vann eller penselvask

Oppbevaring: Frostfritt
Vannbasert/vandfortyndbar

VOC-grenseverdi (kat. A/d): 130 g/l (2010)
Produktets VOC (flyktige organiske forbinderdeler): < 130 g/liter

NO Inneholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol og 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan gi en allergisk reaksjon.

DK Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol og 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udlese allergisk reaktion.

Fjern mest mulig av malingen fra maleriverktøy før rengjøring. Flytende malingsrester må ikke hentes i avlopp, men leveres inn på lokal miljøstasjon. Godt tömt emballasje skal leveres på avfallsstasjoner eller -centraler.

No
508

