

LOCTITE®

Never lets you down.

POWER EPOXY

MINI UNIVERSAL

ENKEL DOSERINGSSPRUTA MED SPATEL / KÄYTÄNNÖLLINEN RUISKU JA LASTA / NEM DOSIS SPRØYTE / LETT DOSE SPRØYTE MED SPATEL

YTPREPARERING / PINNAN ESIKÄSITTELY /FORBEHANDLING

(*) Skydda arbetsområdet. Ytorna ska vara rena, torra och fria från fett eller olja. Rugga släta ytor för bättre vidhäftning. (**) Suojaa työskentelyalue. Pintojen tulee olla puhtaata, kuivat ja rasvatonta. Karhennaa silittää pintoja paremmantä tarjunnan saamiseksi. (***) Beskyt/Beskytt arbejdsmiljøet. Overflader/skål/må være rene, torre og fri for fedt/fett eller olie/olje. Slib/Rubb glatte/flatte overflader/overflater for bedre vedhæftning/vedhæftning.

BRUKSANVISNING / KÄYTÖÖHJEET / BRUGSANVISNING

(*) Dra ut locket från sprutkullen och bryt förseglingen på toppen av sprutan. Tryck kullen för att dosera önskad mängd och blanda med spaten på en ren, ikke-absorberande, disponibel yta. Aplicera Power Epoxy endast på en yta. Pressa ihop. (**) Poista korkki ruiskun läpästä ja murra ruiskun päässä plevat suikimet. Annostele tarvittava määrä liima ruuhattaa yhteen. (**) Drag ut hæten/hetten på af kolvspetsarna/tubespidsene og bryt/bryd förseglingen på/tilppen på/af sprojen/sprøyten. Tryk/Trykk kolvspeisen/tubespidsene for at dispensere ønskede/nedvendige mængde/mengden og bland med spatel en ens mængde før begge rør på en ren, ikke-absorberende, engangs overflate/underlag. Påfør Power Epoxy på den ene overflade/overflader. Tryk begge overflader/overflater sammen.



Lötfrite Epoxy Universal 5 min

(*) Bisfenol-A-diglycidyleter, MW <= 700. Varning. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Här förfärgningen eller etiketten till hands om du mäste söka läkarvärd. Förvaras otillgängligt för barn. Använd skyddshandskar /ögonskydd. Bortskafta avfall och rester enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter. (**) Epichlorohyd.-bisphenol A resin MW <= 700. Varoitus. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Myrkyllistä vesileijolle, pitkäaikaisia haittavaikeuksia. Jos tarvitset lääkinälistä apua, näytä pakkaus kansallisten määrysten mukaisesti. (**) Epichlorohyd.-bisphenol A resin MW <= 700. Advarsel. Forråsager hudirritation. Kan forråsager allergisk hudreaktion. Forråsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarig virkning. Hvis der er brug for legehjælp, medbring den beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ejensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse Indholdet/beholderen bortskaftes i overensstemmelse med nationale regler. PR-Nr Ikke tildelt. Dansk Kod-nr: 00-5 (1993). (**) Epichlorohyd.-bisphenol A resin MW <= 700. Advarsel. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig, med langtidsvirking, for liv i vann. Hvis det er nødvendig med legtlys, må produktbeholderen eller etiketten være lett tilgjengelig. Opbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehandsker / vernebriller. Dispenser innholdet/beholder i et samsvar med nasjonalt regelverk.

Henkel Norden AB, Box 151 22, 167 15 Bromma, SE: Tel. +46 10 480 7700. FI: Puh. +358 20 122 311. DK: Tel. +45 4330 1301. NO: Tel. +47 2337 1520.

(*) Efter användning: Stäng genast produkten och förvara den i förpackningen. Förvaras svart och torrt. Använd blästerkortet för permanent förvaring av produkten. (**) Käytön jälkeen: Sulje tuote välitöntäsi ja säilytä se pakkauksessa villessä ja kuivissa olosuhteissa. Käytä blästerkortia tuotteen jatkuvassa säilytyksessä. (**) PR-nr. Endnu ikke tildelt. Kodren. 00-5 (1993) Efter användelse: Luk straks emballagen och opbevar denne under kolige og tørre forhold. Anvend blästerkortet som identifikation af produktet. Etter bruk: Lukk produktet straks og oppbevar det i påkningen. Oppbevares tort og kjølig. Bruk blästerkortet for permanent oppbevaring av produktet.

BINDNING / LIIMAUS / BINDENDE

(*) Samman för ytorna inom 3 minuter, bindningen härdar på 5 minuter. Fullständig styrka uppnås efter 24 timmar. (**) Avoina aika 3 min, litos kuivuu 5 minuutissa. Lopullinen lujitus 24 h kulutuu. (**) Pres överfladerne sammen inden/innen for 3 minutter, bindingen harder/stivner på 5 minutter. Full/Fult styrke opnás/oppnás efter 24 timer.

FÖRSLUTNING / SULKEMINEN / LUKKEDELE/LUKKING

(*) Torka bort överflödig lim och sätt fast locket på sprutmunstycket. (**) Poista ylimääräinen liima ja laita korkki ruiskujen pähän. (**) Tor/tork væk/bort overskydende/overskridig lim og fix/fiks hæten/hetten på sprojet/munstykker/sproytedys.

EGENSKAPER/OMINAISUUDET/EGENSKABER

(*) • Resistant mot vatten, olja, utspända syror och svaga baskemikalier. • Temperaturbeständig från -30°C till +150°C*. (**) Slutig styrka upp till 240kg/cm². • Torkar genomsinklinigt. • Bindningar under belastning bör inte överstiga +70°C.

(*) • Kestää vettä, öljyä, laimennettuja happeja ja heikköja peruskemikaaleja. • Lämmitettävä -30°C - +150°C*. (**) Lopullinen velotuljuus jopa 240 kg/cm². • Kuivuu läpinäkyväksi. • Kuormituksen aläistä liimasumaujoen ei tule yllätä +70°C.

(*) • Resistente over/fot/mot vand/vann, olie/olje, fortynede/fortynede syrer og svage/svake basis/basiske kemikalier. • Temperaturbeständig/Temperatur-beständigheten fra -30°C til + 150°C. • Fint styrke op/opp til 240 kg / cm². • Tørre/Tørker gennemsigtig/gjennomsiktig. • Bindinger under belastning bør ikke overstige/overskrive +70°C.

(*) Trä, metall, porslin, sten, betong, glas, läder, plast. *Försluten (PE), propilen (PP) och Teflon®

(**) Puu, metalli, polsimtti, kivi, betoni, lasi, nahka, muovit. **Psl. PE, PP ja Teflon®

(**) Træ/Tre, metall/metall, porcelæn/porselen, sten/stein, beton/betong, glas/glass, læder/lær, plast*/plastik*. *Undtagen polyetylen (PE), polypropilen (PP) og Teflon®

7 332531 013574

7

2218902

IDH: 1361044

6ml

Henkel