

Pattex

NO MORE NAILS

QUICK DRYING



**QUICK
DRYING³**



**ALL
MATERIALS¹**



**HIGH
RESISTANCE**



**WET SURFACE
APPLICATION²**



**SOLVENT
FREE**

FLEXTEC polymer

FlexTec polymer is a Henkel technology combining the flexibility to bond with outstanding adhesion and resistance to vibration under extreme temperatures.

ALLA MATERIAL¹

Trä, betong, glas, klinker/fliser, tegel/murstein, keramik, plast¹, sten, metall, speglar/spejle/speil, polystyren, gips, aluminium.

KAIKILLE MATERIAALEILLE¹

Puu, betoni, lasi, tiili, keramiikka, muovi¹, kivi, metalli, peili, polystyreeni, rappaus, alumiini.

(SE) (DK) (NO) Limmar de vanligaste byggematerialen: ¹Ej lämplig för/ikke egnet for PE, PP, PTFE, akrylglas, koppar/kobber, messing och nikkunjord/blødgjort/plastisert PVC. Användning på spegel/speil i enlighet med DIN 1238 5.1 och DIN EN 10365. För målade ytor/substrater rekommenderas ett förtest eller professionell rådgivning. ²Ej lämplig för/ikke egnet for permanent nedsänkning i vatten/vand. **(FI)** Liimaa yleisimpiä rakennusmateriaaleja: ¹Ei soveltu PE-, PP- tai PTFE-muoville, akryylille, kuparille, messingille tai pehmitetylle PVC:lle. Käyttö peilien kanssa standardien DIN 1238 5.1 ja DIN EN 10365 mukaan. Kun liimattavana on pinnoitettu materiaali, suosittelemme tuotteen soveltuvuuden testaamista tai ammattilaisen konsultointia. ²Ei soveltu kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla.

ANVÄNDNING/KÄYTTÖ

(SE) (DK) (NO) Se till att ytorna/overfladerne är rena och fria från damm/støv, fett och olja. Appliceringstemperatur/Påføringstemperatur från +5 °C till +40 °C. **1.** Skär av spetsen/spidsen på patronen, skruva på munstycket/dysen och skär till önskad storlek/størrelse. **2.** Sätt i patronen i limpistolen. **3.** Påför lim på ena ytan/flade och tryck till. **4.** Avlägsna/Fjern omedelbart överflödigt lim med lacknafta/terpentin/white spirit. Viktigt: Härdas på cirka 24 timmar. Vänta till att limmet är helt härdat/gjennomherdet innan det utsätts för belastning. **(FI)** Varmista, että kiinnitettävät pinnat ovat puhtaita, eikä niissä ole pölyä, rasvaa tai öljyä. Käyttölämpötila +5 °C – +40 °C. **1.** Katkaise patruunan kärki ruuvikierteen yläpuolelta. Kierrä suutin paikalleen ja katkaise se sopivan pituiseksi. **2.** Aseta patruuna pistooliin. **3.** Annostelee tuotetta toiselle liimattavista pinnoista ja paina pintoja yhteen. **4.** Puhdista ylimääräinen liima välittömästi lakkabensiinillä. Tärkeää: Kovettuu noin 24 tunnissa. Odota ennen kuormitusta, että liima kovettuu täysin.

EGENSKAPER/OMINAISUUDET

(SE) (DK) (NO) Förvaras/Oppbevares torrt och svalt/kjølig (5–25 °C). ³Limningar kan hanteras efter 20 minuter, helt härdat/gjennomherdet på 24 timmar. Härdningstiden beror på luftfuktighet, temperatur och underlag. Temperaturbeständighet: -30 °C till +80 °C. Krymper inte. Täckning/Dækning: Cirka 11 m med en limsträng på 6 mm. **(FI)** Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa (5–25 °C). ³Liimaus on käsiteltävissä 20 minuutin jälkeen. Täysi kovettuminen kestää 24 tuntia. Kovettumisaika riippuu kosteudesta, lämpötilasta ja materiaalista. Lämmönkesto: -30 °C – +80 °C. Ei kutistu. Riittoisuus: Noin 11 metriä, kun palko on 6 mm.

(SE) Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm. Förvaras oätkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. **(DK)** Advarsel! Der kan danne sig farligt respirabelt støv ved anvendelsen. Undgå indånding af støv. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. **(NO)** Advarsel! Farlig respirabelt støv kan dannes ved bruk. Støv må ikke innåndes. Oppbevares utilgjengelig for barn. Hvis det er nødvendig med legetilsyn, må produktbeholderen eller etiketten være lett tilgjengelig. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. **(FI)** Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä saattaa muodostua käytön yhteydessä. Älä hengitä pölyä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.

Henkel Norden AB, Box 151 22, 167 15 Bromma
SE: Tel. +46 10 480 7500, DK: Tlf. +45 4330 1300,
NO: Tlf. +47 2337 1520, FI: Puh. +358 2012 2311

Rådgivning/Neuvonta:

consumerservice-ac.norden@henkel.com
SE: Tel. 010 480 76 01, DK: Tlf. 80 88 77 05
NO: Tlf. 800 191 00, FI: Puh. 0800 165 066

(SE) Avgör metanol under härdning. **(DK)** Produktet udspalter methanol under hærdringen. **(NO)** I herdeprosessen kan det skilles ut metanol. **(FI)** Aineesta erkautuu kovettuessa metanolia.
EWC: 080410, EAK: 080410.

www.pattex.se/dk/no/fi

390g e

